



## Ficha Técnica

# MACEM

## Masilla al cemento

REV.: (06/05/2019)

### Descripción

*Masilla cementosa, que no posee retracción, formulada con productos minerales y resinas de copolímeros acrílicos que le confieren dureza, adherencia y resistencia.*

### Características

- Excelente resistencia al impacto.
- Fácil de aplicar.
- Buena adherencia.
- Impermeable.
- Excelente rendimiento

### Aplicaciones

Masilla cementosa adecuada para el relleno y nivelación de desperfectos en superficies de hormigón, encalados de arena y cemento. Se recomienda su utilización en aquellas superficies que vayan a ser sometidas a grandes esfuerzos como: pisos de garajes, suelos de naves industriales, etc.

No se puede aplicar sobre pavimentos plásticos, superficies sin absorción, cerámicas o superficies pintadas.

### Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a tratar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

En el caso de soportes débiles o polvorientos aplicar una imprimación previamente para dar dureza y consistencia al soporte (**IMPACRIL**, **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE**, **PALVEROL MULTIEPOXI**).

Posteriormente se prepara la masilla diluyéndola con agua y batiendo por medio de batidos a baja revolución, hasta lograr una masa pastosa y homogénea. También puede mezclarse con el aditivo para morteros: **COMPALCEM** con el fin de otorgarle mayor flexibilidad y poder impermeabilizante.

Transcurridas 24 horas desde su aplicación se puede aplicar sobre ella toda nuestra gama de pinturas para suelos.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

### Información Técnica

Peso específico (g/cc)	1,76 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Consumo (kg/m <sup>2</sup> y mm)	2,5 ± 0,5	
Secado (horas)	2 - 24	UNE-48301
Repintado (horas)	24 ± 4	UNE-48301
Limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	100 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	100 ± 5	UNE-EN ISO 3251
Espesor máximo por capa (mm)	3 ± 1	
Agua de amasado (%)	40 ± 5	
Tiempo de trabajo (horas)	1 ± 0,5	

### Presentación

Formatos	kilos	
	25	5

Color	Gris
Código	08.150

### Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)