



Ficha Técnica

PAL-LITE ANTIMANCHAS

Selladora Antimanchas

REV.: (06/05/2019)

Descripción

Pintura Selladora-Antimanchas basadas en resinas al disolvente similares a las resinas de Pliolite, que le otorgan excelentes propiedades de adherencia, penetración y sellado de manchas.

Características

- Buen poder sellador y aislante.
- Excelente adherencia.
- Resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Resistente a la formación de moho.
- Evita la reaparición de manchas producidas por humedad, humo, salitre, eflorescencias, etc.

Aplicaciones

Pintura ideal para el sellado y eliminación de manchas producidas por humedades, humos, suciedades, vapores, condensaciones, etc., como: baños, cocinas, sótanos, cuartos de máquinas, fachadas, etc., evitando su reaparición.

Se puede aplicar sobre cualquier tipo de soporte como. hormigón, fibrocemento, ladrillo, piedra, cemento, yesos, pinturas plásticas, etc.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **PAL-LITE IMPRIMACION** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Aplicar una primera mano diluida un 20-30 % con **DISOLVENTE PAL-LITE**. Las siguientes manos diluir el producto entre un 5-10 %. En caso de soportes poco absorbentes se puede dar una primera mano de **PAL-LITE ANTIMANCHAS** diluida a parte iguales con **PAL-LITE IMPRIMACION**.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una primera mano diluida un 20-30 % con **DISOLVENTE PAL-LITE**. Las siguientes manos diluir el producto entre un 5-10. Las superficies con pinturas a la cal, temple o en mal estado deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **PAL-LITE IMPRIMACION** para una buena fijación del fondo y proceder como en superficie nueva.

En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

PAL-LITE ANTIMANCHAS puede repintarse con cualquiera de nuestros esmaltes o pinturas plásticas.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo	Acrílica al disolvente	
Brillo a 85º	7,4 ± 0,5 (Mate)	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)	1,39 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	25 ± 3	ISO 2555
Rendimiento (m ² /l y mano)	6,5 ± 1	
Rendimiento Total (m ² /l)	3,3 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)	1 - 2	UNE-48301
Secado Total (días)	8	UNE-48301
Repintado (horas)	5 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Disolvente Pal-lite	
Contenido Sólidos en volumen (%)	40,79 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	61,31 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/c/BD - límite:430g/l	ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros		
	15	4	0,750

Color	Blanco
Código	04.960

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es