



Descripción

Imprimación Anticorrosiva de secado rápido, basada en resinas alcídicas, pigmentadas con aditivos de gran capacidad inhibidora contra la oxidación.

Características

- Buen poder anticorrosivo.
- Fácil aplicación, buena brochabilidad y nivelación.
- Rápido secado.
- Excelente relación calidad-precio.

Aplicaciones

Adecuada para la protección antioxidante en todo tipo de superficies metálicas o aceros susceptibles de oxidarse, tanto en interior como exterior.

Se puede aplicar sobre superficies metálicas como maquinaria, estructuras, rejas, vallas, etc

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Superficies nuevas: Eliminar el óxido existente por medios mecánicos: cepillo, lija, taladro de púas metálicas, etc. Limpiar el polvo resultante con un paño con disolvente. En caso de que el óxido persista en determinadas zonas debemos aplicar **PALOXID**. Una vez seco aplicar **PALVEROL IMPRIMACION UNIVERSAL**.

Superficies pintadas en mal estado: La pintura antigua en mal estado o mal adherida deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

El producto debe aplicarse con el número de manos necesarias dependiendo del grado de protección que se quiera conseguir. Se recomienda aplicar como mínimo 2 manos cambiándolas de color para asegurar una buena cubrición y efecto protector. En caso necesario se podrá diluir con un 5-10% de aguarrás para facilitar su aplicación.

Información Técnica

| Vehículo | | Resinas alcídicas | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Brillo a 85º | | 4 ± 1 (Mate) | UNE-EN ISO 2813 |
| Densidad (g/cc) | | 1,50 ± 0,01 | UNE-EN ISO 2811-1 |
| Viscosidad (segundos) | | 150 ± 10 | |
| Rendimiento (m ² /l y mano) | | 13 ± 1 | |
| Secado (horas) | | 2 ± 1 | UNE-48086 |
| Repintado (horas) | | 6 ± 1 | UNE-48301 |
| Diluyente y limpieza | | Aguarrás o Disolvente Universal | |
| COVs (g/l) | cat. A/i/BD - límite:500g/l | 386,6 | ISO 11890-1 |

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

| Formatos | Litros | | | | |
|----------|--------|---|-------|-------|-------|
| | 15 | 4 | 0,750 | 0,375 | 0,125 |

| | | |
|--------|--------|--------|
| Color | Gris | Rojo |
| Código | 10.231 | 10.230 |

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es