palcanarias
pinturas

Ficha Técnica

PEGATODO
Adhesivo Universal

REV.: (25/04/2019)

Descripción

Adhesivo monocomponente en forma de pasta de excelente tenacidad y poder adhesivo fuerte.

Características

- Producto listo al uso.
- Excelente poder adhesivo, de gran tenacidad.
- Una vez seca, no se emulsiona con el agua.
- Alto contenido en sólidos
- Excelente resistencia al calor, agua y álcalis.
- Estructura tixotrópica y cremosa.
- Flexible y elástico.
- Multiusos.

Aplicaciones

Adhesivo monocomponente para el pegado de todo tipo de materiales empleados comúnmente en la construcción: corcho, madera, yeso, moqueta, plástico, fibrocemento, plaquetas, ladrillos, azulejos, cerámica, vinilos, poliestireno expandido, etc.

Especialmente indicado para el alicatado de soportes nuevos o ya alicatados.

Se puede utilizar tanto en aplicaciones horizontales como verticales.

Es necesario que una de las superficies a pegar sea absorbente.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pegar han de estar secas, limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

La aplicación se realiza a una sola cara utilizando una llana dentada o espátula para extender el adhesivo por toda la superficie, de forma uniforme y con un espesor entre 1-4 mm.

Una vez extendido el adhesivo dejar pasar unos minutos y proceder a la unión de los distintos elementos, presionando bien toda la superficie y manteniendo la presión si fuese necesario, para evitar embolsamientos y asegurar un contacto perfecto.

En alicatados, el rejuntado no se debe realizar hasta pasadas 24-48 horas.

Administración y ventas
C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica
C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife
Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo	Acrílica estirenada	
Densidad (g/cc)	1,20 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	250 ± 25	ISO 2555
Rendimiento Total (m^2/l)	1 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Tiempo abierto (minutos)	30 ± 5	UNE-48301
Pegado Total (horas)	24 ± 2	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	52,14 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	62,60 ± 5	UNE-EN ISO 3251

Presentación

Formatos	**Litros**		
	15	5	1

Color	Característico (Beige)
Código	05.200

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.
Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas
C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica
C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife
Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es