

Ficha Técnica

PALTEN SUELOS

Pintura para Pavimentos

VERSIÓN: 2 REV.: (13/11/2023)

Descripción

Pintura al agua para el pintado de suelos de hormigón, cemento y aglomerados asfálticos. Con buena resistencia a la abrasión y al desgaste, así como a los fenómenos atmosféricos y a la radiación ultravioleta.

Características

- Buena resistencia al desgaste por rozamiento, tránsito de personas, bicis e incluso para el paso ocasional de vehículos.
- Excelente adherencia sobre hormigón y soportes minerales.
- Resistente a la alcalinidad.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Sella perfectamente la superficie y evita el desprendimiento de polvo del hormigón.
- Fácil aplicación, rápido secado y puesta en servicio del pavimento.

Aplicaciones

Pintura ideal para el pintado interior-exterior de suelos de hormigón, cemento y aglomerados de alquitrán en: Terrazas, azoteas, solárium, patios, sótanos, locales, almacenes, graderíos y en general para pisos/pavimentos que se quieran proteger frente al tránsito habitual de personas, bicicletas, e incluso ocasionalmente de vehículos de forma esporádica.

No se recomienda para estacionamiento de vehículos, ni en caso de tráfico intenso.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies por pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Aplicar una primera mano diluida un 20-30 % con agua. Las siguientes manos diluir el producto entre un 5-10 %. En caso de soportes poco absorbentes se puede dar una primera mano de **PALTEN SUELOS** diluida a parte iguales con **IMPACRIL**. Sobre hormigón fratasado o superficies con mal absorción, aplicar previamente **PROPYM**.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una mano **IMPACRIL**. Las superficies con pinturas en mal estado deben ser sometidos a un proceso de lijado y eliminado y proceder como superficies nuevas.

En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

En caso de superficies con grietas o coqueras, deberán empastarse y rellenarse con nuestro **MACEM** masilla al cemento de gran efectividad sobre estos soportes al ser una masilla hidráulica sin retracción.

PALTEN SUELOS, puede repintarse con cualquier clase de pintura, una vez curada (5-7 días mínimo). Si se quiere otorgar al tratamiento de mayor dureza (para tránsito de vehículos), o incluso mayor resistencia al lavado con productos químicos y facilidad de limpieza, puede aplicarse sobre la misma PALCRIPUR BARNIZ de poliuretano (alifático en 2 componentes).

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los Llanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo		Acrílica estirenada	
Brillo a 85º		6,9 ± 0,5 (Mate)	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)		1,30 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)		110 ± 10	ISO 2555
Rendimiento (m²/l y mano)		12 ± 1	
Rendimiento Total (m²/l)		6 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)		1 - 2	UNE-48301
Secado Total (días)		2	UNE-48301
Repintado (horas)		6 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza		Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)		39,31 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)		53,73 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/i/BA - límite: 140g/l	6,78	ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros	
	15	4

Color	Blanco	Gris	Negro	Rojo	Rojo Teja	Verde
Código	01.505	01.506	01.507	01.508	01.509	01.510

Colores especiales: Bajo pedido

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los Llanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es