palcanarias
pinturas

AENOR
Medio Ambiente
Pinturas

Ficha Técnica

GARDE LASUR

Barniz Acrílico Ecológico

REV.: (25/04/2019)

Descripción

Lásur incoloro para madera, basado en resinas acrílicas al agua y filtros solares que le confieren a la madera una protección de larga duración con excelente resistencia contra la acción de la luz ultravioleta, la lluvia y la agresión medioambiental.
Barniz ecológico, cumpliendo con los criterios ecológicos recogidos en la decisión 2009/543/CE.

Características

- Lásur ecológico con Certificado **AENOR** Medioambiente.
- Transparente.
- Proporciona a la madera una acción hidroreguladora de la humedad.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Resistente al Blocking.
- Buena adherencia.
- Buena flexibilidad.
- Rápido secado.
- Débil olor.

Aplicaciones

Garde Lásur es un protector flexible y transparente para el tratamiento y la decoración, tanto interior como exterior, de todo tipo de estructuras de maderas: vigas, cercas, pérgolas, marcos, puertas, ventanas, vallas, muebles, etc.

Aumenta la resistencia de estas estructuras a los fenómenos atmosféricos, ayudando a la conservación y retrasando su envejecimiento.

No se recomienda aplicar el incoloro en maderas expuestas al sol.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a barnizar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Maderas nuevas: Aplicar una capa de fondo, para maderas interiores con **GARDE TAPAPOROS**, si se desea, y en maderas exteriores con **GARDE FONDO**, una vez seco lijar suavemente y aplicar dos manos, como mínimo, de **GARDE LASUR** sin diluir y respetando los tiempos de secado.

Maderas barnizadas: Si la película antigua está en buen estado, lijar suavemente hasta matizar, limpiar y aplicar dos manos, como mínimo, de **GARDE LASUR**. Si la película antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso con agua.

GARDE LASUR
Barniz Acrílico Ecológico

Información Técnica

Vehículo		Acrílica Pura		
Brillo	**60º**	Brillante	61,5 ± 0,5	UNE-EN ISO 2813
	60º	Satinado	25,3 ± 0,5	
	85º	Mate	15 ± 0,5	
Densidad (g/cc)		1,04 ± 0,02		UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)		6 ± 2		ISO 2555
Rendimiento (m^2/l y mano)		9 ± 1		
Rendimiento Total (m^2/l)		5 ± 0,5		UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)		1 ± 0,5		UNE-48301
Secado Total (días)		5 ± 1		UNE-48301
Repintado (horas)		3 ± 1		UNE-48301
Diluyente y limpieza		Agua		
Contenido Sólidos en volumen (%)		Brillante	38,88 ± 5	UNE-48090
		Satinado	37,41 ± 5	
		Mate	36,01 ± 5	
Contenido Sólidos en peso (%)		Brillante	40,03 ± 5	UNE-EN ISO 3251
		Satinado	38,54 ± 5	
		Mate	37,12 ± 5	
COVs (g/l)	**cat. A/f/BA - límite:130g/l**	53,68		ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de muestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	**Litros**			
	15*	4	0,750	0,250

*Solo incoloro brillante. Los demás colores y acabados: Fabricación bajo demanda mínima.

Acabado	Brillante								
Color	Incoloro	Azul	Tea	Sapeli	Cerezo	Castaño	Nogal	Roble	Verde
Código	07.620	07.625	07.626	07.627	07.628	07.629	07.630	07.631	07.632

Brillante			Satinado	Mate
Palisandro	Caoba	Semi-Incoloro	Incoloro	Incoloro
07.633	07.634	07.635	07.621	07.622

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.
Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas
C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica
C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife
Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es