



Ficha Técnica

MARMAPLAST

Pasta Mármara

REV.: (25/04/2019)

Descripción

Revestimiento de aspecto granulado que se presenta en forma de pasta viscosa, la cual contiene granos de cuarzo de varios tamaños para lograr acabados estructurales, mecánicamente duros y resistentes.

Características

- Excelente resistencia al impacto.
- Resiste la abrasión superficial.
- Perfecta adherencia a todos los soportes de uso común en la construcción.
- Perfecta estabilidad a la intemperie.

Aplicaciones

Recubrimiento texturado, especialmente indicado para la decoración y protección de paredes y zonas donde se exijan la máxima resistencia mecánica y al impacto. Proporciona a las estancias donde se aplica un recubrimiento decorativo, acolchado pero muy resistente.

Buena adherencia sobre todo tipo de superficie: hormigón, yeso, escayola, revoques, morteros, etc. Una vez seco se puede pintar con cualquier pintura y color dándole todavía un efecto más decorativo.

Se pueden lograr acabados aplacados o rústicos según método de aplicación.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Es aconsejable aplicar primero una capa de pintura plástica a modo de imprimación para que el acabado sea óptimo y evitar que el fondo se trasluzca.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar directamente **MARMAPLAST**. Las superficies con pinturas a la cal o temple deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Para su aplicación se deberá extender el producto con llana metálica hasta lograr una buena planimetría. Seguidamente (después de dejar secar el producto unos minutos) y según el acabado que se quiera lograr, con ayuda de un fratasador de madera y mediante movimientos circulares, horizontales o verticales se podrán lograr los distintos acabados. Finalmente, después de dejar secar unos minutos, se podrá aplacar el producto con ayuda de una llana para lograr un acabado menos áspero y más decorativo y regular.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo	Acrílica estirenada	
Densidad (g/cc)	1,90 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	600 ± 50	ISO 2555
Consumo (Kg/m ²)	3,5 ± 0,5	Dependiendo del espesor y del estado de la superficie
Secado (horas)	12 ± 0,5	UNE-48301
Repintado (horas)	12 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	63.65 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	81,49 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/a/BA - límite:30g/l	35,11
		ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Kilos	Litros
	25	15

Color	Blanco
Código	03.301

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es