



# PALTEN CANCHAS

## Especial para Pavimentos Deportivos

REV.: (30/04/2019)

### Ficha Técnica

#### Descripción

*Pintura al agua para el pintado de canchas o espacios deportivos de hormigón, cemento y aglomerados asfálticos.*

#### Características

- Buena resistencia al desgaste por rozamiento moderado.
- Excelente adherencia sobre hormigón y soportes minerales.
- Resistente a la alcalinidad.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Sella perfectamente la superficie y evita el desprendimiento de polvo del hormigón.
- Fácil aplicación.

#### Aplicaciones

Pintura ideal para el pintado interior-externo de pavimentos de hormigón, cemento y aglomerados de alquitrán en: pabellones, gimnasios, canchas deportivas, graderíos y en general para soportes donde se quiera eliminar el polvo generado por el tránsito habitual de personas.

No se recomienda para estacionamiento de vehículos.

#### Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

**Superficies nuevas:** Aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Aplicar una primera mano diluida un 20-30 % con agua. Las siguientes manos diluir el producto entre un 5-10 %. En caso de soportes poco absorbentes se puede dar una primera mano de **PALTEN CANCHAS** diluida a parte iguales con **IMPACRIL**. Sobre hormigón fratasado o superficies con mal absorción, aplicar previamente **PROPYM**.

**Superficies pintadas:** Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una mano **IMPACRIL**. Las superficies con pinturas en mal estado deben ser sometidos a un proceso de lijado y eliminado y proceder como superficies nuevas.

En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

En caso de superficies con grietas o coqueas, deberán empastarse y rellenarse con nuestro **MACEM** masilla al cemento de gran efectividad sobre estos soportes al ser una masilla hidráulica sin retracción.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

### Información Técnica

| Vehículo                               | Acrílica estirenada          |                   |
|--|------------------------------|-------------------|
| Brillo a 85º                           | 6,5 ± 0,5 (Mate)             | UNE-EN ISO 2813   |
| Densidad (g/cc)                        | 1,33 ± 0,01                  | UNE-EN ISO 2811-1 |
| Viscosidad (poises)                    | 100 ± 10                     | ISO 2555          |
| Rendimiento (m <sup>2</sup> /l y mano) | 12 ± 1                       |                   |
| Rendimiento Total (m <sup>2</sup> /l)  | 6 ± 0,5                      | UNE-EN-ISO 6504-3 |
| Secado al Tacto (horas)                | 1 - 2                        | UNE-48301         |
| Secado Total (días)                    | 2                            | UNE-48301         |
| Repintado (horas)                      | 5 ± 1                        | UNE-48301         |
| Diluyente y limpieza                   | Agua                         |                   |
| Contenido Sólidos en volumen (%)       | 58,6 ± 5                     | UNE-48090         |
| Contenido Sólidos en peso (%)          | 45,1 ± 5                     | UNE-EN ISO 3251   |
| COVs (g/l)                             | cat. A/i/BA - límite: 140g/l | ISO 11890-1       |

**\*Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

### Presentación

| Formatos | Litros |   |
|----------|--------|---|
|          | 15     | 4 |

| Color  | Rojo   | Verde  |
|--------|--------|--------|
| Código | 01.501 | 01.502 |

Colores especiales: Bajo pedido

### Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)