



## Ficha Técnica

# PAL-TODO

## Recubrimiento Polivalente

VERSIÓN: 2 REV.: (13/11/2023)

## Descripción

*Recubrimiento polivalente al agua, de secado rápido, que puede ser utilizada como imprimación de fondo antioxidante, sellador para madera o como imprimación de anclaje sobre superficies de difícil adherencia.*

## Características

- Excelente adherencia sobre soportes difíciles metálicos, cerámicas y PVC.
- Buen poder anticorrosivo.
- Buen sellador para maderas evitando el sangrado de las pinturas.
- Fácil aplicación, se presenta listo al uso.
- Se puede dejar como producto acabado tanto en interiores como exteriores.
- Repintable con acabados al disolvente (sintéticos, poliuretanos y epoxis) y al agua.
- Rápido secado.
- No amarillea.

## Aplicaciones

**ANTICORROSIVO para metales:** Fondo anticorrosivo para superficies metálicas por sus propiedades antioxidantes.

**ADHERENCIA Multi-superficies:** Formulado con adherencia reforzada para el anclaje sobre múltiples superficies incluso en soportes de difícil adherencia como: hierro, galvanizado, aluminio, acero inoxidable, latón, cobre, zinc, PVC, cerámica y vidrio.

**SELLADOR para madera:** Para el sellado de todo tipo de superficies de madera evitando la aparición de manchas por taninos, de buena nivelación y fácil lijado.

**IMPRIMACION Y ACABADO:** Por su polivalencia puede aplicarse como imprimación y también se puede dejar como acabado. Pero si se desea también puede ser repintable (a las 3 horas) con pinturas al agua, (a las 24 horas) con esmaltes sintéticos y (a las 48 horas) con sistemas epoxi, clorocaucho, poliuretanos, etc.

## Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies por pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Producto listo al uso, no es necesario diluir. Remover bien el contenido del envase hasta su completa homogenización.

**Superficies nuevas:** Se recomienda pasar un paño con **Disolvente Universal** para eliminar todo lo que este adherido a la superficie. Aplicación de una mano de **PALTODO** extendiéndola por toda la superficie. Transcurrido el tiempo de repintado aplicar las capas de finalización. Si el **PALTODO** se deja como producto de acabado aplicar dos manos más.

**Superficies pintadas:** Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una mano **PALTODO**. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

### CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias  
Comercial: 928 244 440 [comercial@palcanarias.es](mailto:comercial@palcanarias.es)  
Admón: 928 246 573 [administracion@palcanarias.es](mailto:administracion@palcanarias.es)

### FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4  
Urb. Ind. Salinetas  
35219 Telde-Gran Canaria  
928 132 212  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

### TENERIFE

Parcela 6, nave 13  
Pol. Ind. San Isidro – La Campana  
38109 El Rosario  
922 618 251  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

### LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8  
Parque Ind. Tenorio  
35550 Arrecife  
928 803 030  
[lanzarote@palcanarias.es](mailto:lanzarote@palcanarias.es)

### LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6  
C.C. Tago Mago- Local 34  
38760 Los Ilanos de Aridane  
922 461 652  
[lapalma@palcanarias.es](mailto:lapalma@palcanarias.es)

**Información Técnica**

Vehículo	Acrílica pura		
Brillo a 85º	40,5 ± 0,5 (Satinado)	UNE-EN ISO 2813	
Densidad (g/cc)	1,32 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1	
Viscosidad (poises)	25 ± 5	ISO 2555	
Rendimiento (m <sup>2</sup> /l y mano)	6,5 ± 1		
Rendimiento Total (m <sup>2</sup> /l)	4 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3	
Secado al Tacto (horas)	1 ± 0,5	UNE-48301	
Secado Total (días)	6 ± 1	UNE-48301	
Repintado (horas)	Pintura al agua	4 ± 1	UNE-48301
	Esmalte sintético	24 ± 2	
	Epoxis, Poliuretanos, Clorocauchos	48 ± 2	
Diluyente y limpieza	Agua		
Contenido Sólidos en volumen (%)	39,50 ± 5	UNE-48090	
Contenido Sólidos en peso (%)	51,00 ± 5	UNE-EN ISO 3251	
COVs (g/l)	cat. A/i/BA - límite:140g/l	64,8	ISO 11890-1

\*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

**Presentación**

Formatos	Litros	
	4	0,750

Color	Blanco
Código	04.810

Colores especiales: Bajo pedido

**Seguridad**

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

**CENTRAL**

C. Leopoldo Matos, 20  
 35006 Las Palmas de Gran Canaria  
 Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias  
 Comercial: 928 244 440 [comercial@palcanarias.es](mailto:comercial@palcanarias.es)  
 Admón: 928 246 573 [administracion@palcanarias.es](mailto:administracion@palcanarias.es)

**FÁBRICA**

C. Albañil, 2 y 4  
 Urb. Ind. Salinetas  
 35219 Telde-Gran Canaria  
 928 132 212  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

**TENERIFE**

Parcela 6, nave 13  
 Pol. Ind. San Isidro – La Campana  
 38109 El Rosario  
 922 618 251  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

**LANZAROTE**

C. Nicolás Estévez, 8  
 Parque Ind. Tenorio  
 35550 Arrecife  
 928 803 030  
[lanzarote@palcanarias.es](mailto:lanzarote@palcanarias.es)

**LA PALMA**

Plaza de la Constitución, 6  
 C.C. Tago Mago- Local 34  
 38760 Los Ilanos de Aridane  
 922 461 652  
[lapalma@palcanarias.es](mailto:lapalma@palcanarias.es)