



Descripción

Esmalte brillante antioxidante de acabado liso, de aplicación directa sobre hierro y oxido, con pigmentos anticorrosivos de cinc activos.

Características

- Excelente adherencia.
- Fácil aplicación
- Rápido secado
- Buena resistencia al exterior.
- Exterior/Interior.

Aplicaciones

Recubrimiento ideal para la protección y decoración de todos aquellos soportes donde queremos una excelente protección contra la oxidación y un acabado de larga duración resistente a la radiación ultravioleta, en un solo producto.

Su excelente adherencia y su tiempo de secado permite trabajar el producto sin que se note los retoques.

Su uso está especialmente indicado en verjas, farolas, puertas metálicas, ventanas, tuberías, radiadores y cualquier elemento de hierro en exterior o interior.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, grasas, ceras, oxido suelto y elementos débilmente adheridos al soporte.

Remover bien el producto antes de usar.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **EIFFEL ANTIOXIDANTE** diluida un 5 % con **DISOLVENTE UNIVERSAL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Las siguientes manos, aplicar el producto sin diluir.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y realizar un ligero lijado. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.

Sobre galvanizado, cobre, aluminio y otros metales no ferrosos: Lijar hasta matizar y aplicar una mano de imprimación.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------|
| Densidad (g/cc) | 1,20 ± 0,01 | UNE-EN ISO 2811-1 |
| Viscosidad (KU) | 71 ± 3 | |
| Rendimiento (m ² /l y mano) | 11 ± 1 | |
| Rendimiento Total (m ² /l) | 4 ± 0,5 | UNE-EN-ISO 6504-3 |
| Secado al Tacto (horas) | 5 ± 0,5 | UNE-48301 |
| Secado Total (horas) | 24 ± 1 | UNE-48301 |
| Repintado (horas) | 15 ± 1 | UNE-48301 |
| Diluyente y limpieza | Disolvente Universal | |
| Contenido en sólidos | 66 ± 3 | |
| COVs (g/l) | cat. A/i/BD - límite:500g/l | 500 |
| | | ISO 11890-1 |

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

| Formatos | Litros | |
|----------|--------|-------|
| | 4 | 0,750 |

| Acabado | Brillante | | | |
|---------|-----------|--------|--------|----------------|
| Color | Blanco | Plata | Negro | Verde Carruaje |
| Código | 35.060 | 35.061 | 35.062 | 35.068 |

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C. La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas
 C/ Leopoldo Matos, 20
 35006 Las Palmas de Gran Canaria
 Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
 Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica
 C/ Albañil, 2-4
 35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
 Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
 Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife
 Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
 Manzana 6, Nave 13
 38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
 Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es