



## Ficha Técnica

# ANTIDESLIZANTE

REV.: (03/05/2019)

## Descripción

*Aditivo en forma de polvo de cuarzo que tras un proceso de lavado y secado se convierte en complemento para añadir a pinturas de todo tipo convirtiéndolas en antideslizantes.*

## Características

- Gran estabilidad en todo tipo de pinturas: Sintéticas, Acrílicas, Clorocaucho, Epoxis, etc...
- Otorga a las pinturas un acabado rugoso antideslizante de larga duración.
- Fácil incorporación.
- Inerte.
- Atóxico por composición química.
- No altera las propiedades químicas de las pinturas a las que se incorpora.

## Aplicaciones

Ideal para añadir a todo tipo de pinturas (de suelos, piscinas, impermeabilizantes, etc.) consiguiendo un acabado más áspero y rugoso que evita los deslizamientos.

Recomendable para pinturas de suelos, en zonas inclinadas, donde se necesite una mayor seguridad para el tránsito.

## Modo de empleo y Preparación de Superficies

La proporción a añadir está en función del grado de antideslizamiento que queremos obtener. Añadir de 0,2 a 0,4 Kg de ANTIDESLIZANTE por litro de pintura.

La incorporación del producto se puede realizar de dos formas:

1ª.- Espolvoreando el producto sobre la penúltima capa de pintura, todavía fresca y eliminando los excesos de aditivo mediante barrido o cepillado una vez seca la pintura.

Aplicar la última capa de pintura sin aditivo para acabar el tratamiento.

2ª.- Añadiendo el producto dentro de la pintura en los porcentajes descritos y agitar convenientemente para homogeneizar bien. Es conveniente ir agitando periódicamente la pintura para evitar que el aditivo se precipite al fondo del envase. Aplicar la pintura normalmente.

### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

## Información Técnica

Naturaleza	Calcita	
Peso específico(g/cc)	0,07 / 0,98 (según granimetría)	UNE-EN ISO 2811-1
Consumo (Kg/l)	0,35 ± 0,05	
Secado al Tacto (horas)	El de la pintura base	UNE-48301
Secado Total (días)	El de la pintura base	UNE-48301
Repintado (horas)	El de la pintura base	UNE-48301
Limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	100	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	100	UNE-EN ISO 3251
Granulometría (mm)	Fino:	0,5
	Grueso:	1
	Extragrueso:	2

## Presentación

Formatos	Kilos			
	Extragrueso	25	5	1
	40			

Granulometría	Fino	Grueso	Extragrueso
Código	08.220	08.221	08.222

## Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

## Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

## Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

## Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)