



Descripción

Esmalte antioxidante de acabado forja, de aplicación directa sobre hierro y óxido, con pigmentos de óxido de hierro micáceo de alta laminaridad y resistentes a los rayos ultravioleta.

Características

- Excelente adherencia.
- Fácil aplicación
- Rápido secado
- Buena resistencia al exterior.
- Exterior/Interior.

Aplicaciones

Recubrimiento ideal para la protección y decoración con efecto forja, de todos aquellos soportes donde queremos una excelente protección contra la oxidación y la intemperie. No cuarteo.

Su excelente adherencia y su tiempo de secado permite trabajar el producto sin que se note los retoques.

Su uso está especialmente indicado en verjas, farolas, puertas metálicas, ventanas, tuberías, radiadores y cualquier elemento de hierro en exterior o interior.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, grasas, ceras, óxido suelto y elementos débilmente adheridos al soporte.

Remover bien el producto antes de usar.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **ANTIOXIDANTE FORJA** diluida un 5 % con **DISOLVENTE UNIVERSAL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Las siguientes manos, aplicar el producto sin diluir.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y realizar un ligero lijado. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.

Sobre galvanizado, cobre, aluminio y otros metales no ferrosos: Lijar hasta matizar y aplicar una mano de imprimación.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola aerografía/airless (Boquilla: 2,2 mm, Presión de salida: 2 – 2,5 bar).

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo	Resinas sintéticas	
Densidad (g/cc)	1,57 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (KU)	82 ± 3	
Rendimiento (m ² /l y mano)	11 ± 1	
Rendimiento Total (m ² /l)	4 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)	4 ± 0,5	UNE-48301
Secado Total (horas)	24 ± 1	UNE-48301
Repintado (horas)	15 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Disolvente Universal	
Contenido en sólidos	74 ± 3	
COVs (g/l)	cat. A/i/BD - límite:500g/l	ISO 11890-1

*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros	
	4	0,750

Acabado	Grano Grueso	
Color	Gris acero	Negro Forja
Código	35.052	35.053

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es