



## Ficha Técnica

# GARDE MATA-CARCOMA

## Interior - Exterior

REV.: (16/05/2019)

### Descripción

*Eficaz protector curativo de la madera, atacada por la acción de insectos xilófagos (termitas, carcoma, polilla) y con efecto preventivo ante futuros ataques.*

### Características

- Base agua.
- Mínimo olor.
- Una vez seco es totalmente incoloro.
- Penetra en profundidad.
- No forma película, cuando lo aplicamos directamente.
- Una vez seco admite cualquier acabado.
- Muy fácil de aplicar.
- Tratamiento curativo.

### Aplicaciones

Impregnación protectora de la madera en base acuosa, como acción curativa contra insectos como la carcoma. Gran poder de penetración en todo tipo de maderas (coníferas, frondosas y frondosa tropicales). Con agentes biocidas capaces de comunicar una eficaz protección biológica curativa frente a insectos xilófagos (termitas, carcoma, polilla, etc).

### Modo de empleo y Preparación de Superficies

Agitar el contenido del envase hasta su total homogenización.

Producto listo al uso.

Las maderas a tratar han de estar secas, limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Eliminar las capas de pinturas o barnices, mediante decapado mecánico o químico

Si la madera infectada tiene zonas debilitadas, debemos eliminar las partes que se desconchen fácilmente con un cepillo y reforzar o sustituir las partes demasiado dañadas.

Se puede aplicar a brocha, pincel, inmersión e inyección por taladros que se realizan en la madera.

La dosificación para un tratamiento curativo efectivo: 300 ml/m<sup>2</sup> en dos o más manos, dependiendo del tipo y magnitud de la plaga.

Para una mejor funcionalidad y efectividad, tapar la zona tratada con plástico para evitar una evaporación rápida del producto durante al menos 24 horas.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

### Información Técnica

Densidad (g/cc)		1,02 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)		15 ± 2	
Consumo (ml/m <sup>2</sup> )		300 ± 20	
Secado al Tacto (horas)		1 - 2	UNE-48301
Secado Total (horas)		24 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza		Agua	
COVs (g/l)	cat. A/h/BA - límite:30g/l	4,5	ISO 11890-1

**\*Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

### Presentación

Formatos	Litros		
	5*	1	0,500

\*Fabricación bajo demanda mínima.

Color	Característico
Código	07.600

### Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

**Nota:** Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)