



## Ficha Técnica

# MATIZADOR PARA SINTETICOS

## Para Esmaltes Y Barnices

REV.: (21/05/2019)

### Descripción

*Producto auxiliar, en pasta no pigmentada, para matizar pinturas y barnices al disolvente: esmaltes sintéticos, poliuretanos y clorocaucho. La adición del matizador no resta propiedades a las pinturas donde se aplica.*

### Características

- Máxima efectividad.
- Alta concentración.
- No altera las propiedades de la pintura.
- No altera el color de la pintura.
- No amarillea.
- Fácil incorporación.

### Aplicaciones

Producto auxiliar formulado principalmente para rebajar el brillo de esmaltes y barnices sintéticos, no alterando la calidad, el color, ni las propiedades físico-químicas de los productos a los que se añade más que a su propio brillo.

Se incorpora de un modo rápido y fácil.

### Modo de empleo y Preparación de Superficies

Antes de su empleo remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización ya que por su especial composición suele decantarse en el fondo del envase.

Una vez homogeneizado añadirlo en pequeñas cantidades al esmalte o barniz a matizar y agitar enérgicamente hasta su completa disolución.

La cantidad de **MATIZADOR** que se debe añadir depende del grado de brillo final que se desee obtener, a mayor cantidad mayor reducción de brillo.

A modo de ejemplo se ofrecen las siguientes dosificaciones con nuestros productos:

Para reducir el brillo de un esmalte brillante PALVEROL (86,5 a 60º) hasta conseguir un esmalte satinado (29 a 60º) es la siguiente:

VOLUMEN DE ESMALTE BRILLANTE (cc)	VOLUMEN DE MATIZADOR (cc)
750	125
4000	660

Cuando se desee conseguir productos mate (sin brillo) en lugar de satinados, se recomienda no utilizarlos para pintar superficies en exteriores.

La adición del matizador bajara la viscosidad de la pintura, lo que implica que su dilución para la aplicación será menor. Según la pintura y la aplicación puede ser no necesaria la dilución.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

Vehículo	Resina Alquílica	
Densidad (g/cc)	0,97 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	100 ± 20	ISO 2555
Secado al Tacto (horas)	Según producto a matizar	UNE-48301
Secado Total (días)	Según producto a matizar	UNE-48301
Repintado (horas)	Según producto a matizar	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Aguarrás o Disolvente Universal	
Contenido Sólidos en volumen (%)	3,76 ± 2	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	4,13 ± 2	UNE-EN ISO 3251

### Presentación

Formatos	Litros	
	0.660	0.125

Color	Amarillo
Código	08.406

### Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)