



## Descripción

*Tratamiento protector y nutritivo para la conservación y mantenimiento de maderas interiores y exteriores.*

## Características

- No forma película.
- Penetra profundamente en la madera.
- Nutre y flexibiliza la madera.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Excelente resistencia a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas.
- Permeable al vapor de agua permitiendo la transpiración de los soportes tratados.
- Producto listo al uso.

## Aplicaciones

Producto a base de aceites vegetales, destinado al tratamiento natural de la madera, protegiéndola convenientemente y permitiendo realzar su belleza.

Se puede utilizar tanto en maderas interiores y exteriores.

## Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las maderas a tratar han de estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, ceras y debidamente lijadas.

Agitar el producto antes de su aplicación.

**Maderas nuevas:** Aplicación de una primera mano de **ACEITE DE LINAZA** diluida con un 20-25% de **AGUARRAS** puro, dejar secar 24-48 horas. Lijar y aplicar una segunda mano de **ACEITE DE LINAZA** sin diluir, treinta minutos después de la aplicación eliminar el exceso de producto con un paño. A las 24 horas proceder de la misma manera.

**Maderas tratadas:** Si estaban tratadas con aceite de linaza, lijarse, limpiar y proceder como madera nueva. Si las maderas estaban pintadas o barnizadas se debe eliminar completamente estas capas y dejar la madera como nueva para garantizar una correcta penetración del producto.

Aplicar a brocha en el sentido de la beta de la madera, no aplicar a pleno sol, ni con la madera húmeda.

La durabilidad del **ACEITE DE LINAZA** depende del tipo de madera, de las características de aplicación y de las condiciones de exposición. Para garantizar una mayor duración del producto

## Información Técnica

Vehículo		Aceite vegetales	
Densidad (g/cc)		0,93 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)		0,5 ± 0,1	ISO 2555
Rendimiento (m <sup>2</sup> /l y mano)		10 ± 2	
Rendimiento Total (m <sup>2</sup> /l)		7 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Repintado (horas)		36 ± 12	UNE-48301
Diluyente y limpieza		Aguarrás	
COVs (g/l)	cat. A/f/BD - límite:700g/l	< 2	ISO 11890-1

\*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

## Presentación

Formatos	Litros			
	17	4	1	0,500

Color	Característico
Código	06.110

## Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

## Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

## Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)  
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

## Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)