



# Ficha Técnica **CONSOLIDANTE SOPORTES MINERALES**

REV.: (26/04/2019)

## Descripción

*Protector consolidante que refuerza y devuelve la consistencia y la resistencia a todo tipo de soportes minerales que estén pocos compactados.*

## Características

- Excelente poder de penetración.
- Buen poder consolidante y endurecedor, fortaleciendo la estructura del soporte tratado.
- Actúa deteniendo el envejecimiento y la degradación del material evitando la descomposición del mismo.
- Excelente resistencia a la alcalinidad.

## Aplicaciones

Para reforzar, endurecer y consolidar soportes minerales caleados, harinados, polvorientos y degradados por el paso del tiempo y los fenómenos meteorológicos, ayudando a fortalecer su estructura.

También se puede emplear sobre superficies nuevas (hormigón, piedra natural, piedra artificial, tejas, etc) para protegerlos frente al agua de lluvia.

De uso exterior e interior.

## Modo de empleo y Preparación de Superficies

Homogeneizar el contenido del envase antes de su aplicación

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

**Superficies nuevas:** Aplicar **CONSOLIDANTE SOPORTES MINERALES** en una o varias capas, tal como se presenta en el envase, impregnando bien toda la superficie para favorecer al máximo la fijación en el soporte.

**Superficies antiguas:** Si las superficies viejas presentan zonas descolchadas, se sanearán eliminando todo el material que está débilmente adherido (mediante cepillo de alambre o lija) obteniendo una superficie sólida. Aplicamos una primera mano de **CONSOLIDANTE SOPORTES MINERALES** diluida con un 10 % de Disolvente Universal para una mejor penetración en el soporte, posteriormente aplicar una o varias capas sin diluir para impregnar bien la superficie.

### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)  
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

# Ficha Técnica **CONSOLIDANTE SOPORTES MINERALES**

## Información Técnica

Densidad (g/cc)	0,91 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)	12 ± 2	
Rendimiento (m <sup>2</sup> /l y mano)	12 ± 1	Depende de la absorción del soporte
Secado al Tacto (horas)	1,5 ± 0,5	UNE-48301
Secado Total (horas)	24 ± 1	UNE-48301
Repintado (horas)	5 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Disolvente Universal	
Contenido Sólidos en volumen (%)	10,85 ± 2	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	10,85 ± 2	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/h/B - límite:750g/l	750
		ISO 11890-1

**\*Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

## Presentación

Formatos	Litros			
	15*	4	0,750	0,375

\*Fabricación bajo demanda mínima

Color	Incoloro
Código	08.306

## Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)  
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)