



Ficha Técnica

DECAPANTE UNIVERSAL

Para Esmaltes y Barnices

REV.: (25/04/2019)

Descripción

Solución gelatinosa e incolora (exenta de Cloruro de Metileno) para la eliminación de todo tipo de pinturas, esmaltes y barnices sintéticos.

Características

- No contiene Cloruro de Metileno.
- Su consistencia gelatinosa facilita el trabajo sobre superficies verticales.
- Reblandece rápida y enérgicamente.
- Uso interior/externo.
- Fácil de limpiar.
- No aplicar sobre plásticos y derivados.

Aplicaciones

Su aplicación está especialmente recomendada para la eliminación de esmaltes y barnices sintéticos, pinturas al clorocaucho, epoxis, poliuretanos, nitrocelulósicos y plásticos sin necesidad de someterlos a un lijado exhaustivo o bruñido para la eliminación de los mismos.

El decapado se puede realizar sobre los esmaltes o barnices aplicados sobre estructuras de maderas, metálicas de hierro, galvanizado o cualquier otro tipo de superficie, salvo plásticos o derivados.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Agitar el envase antes de abrir. Desenroscar el tapón y proteger la abertura con un paño mientras se elimina el protector de plástico interior para evitar salpicaduras.

Aplicar una generosa capa de producto sobre el área a decapar y dejar actuar durante 15 - 20 minutos.

Retirar la capa de pintura antigua con una espátula o lana de acero.

Dependiendo del tipo de pintura y del número de capas a eliminar, habría que repetir el proceso dos o más veces.

Una vez eliminada totalmente la pintura vieja, se debe limpiar la superficie decapada con disolvente Universal para eliminar todos los restos que hayan quedado y evitar problemas de adherencia con el recubrimiento que se aplique posteriormente.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 35°C. No aplicar el producto sobre superficies calientes o directamente expuestas al sol.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Densidad (g/cc)	0,95 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	25 ± 5	ISO 2555
Rendimiento (m ² /l y mano)	2,5 ± 0,5	
Limpieza	Disolvente Universal	
Tiempo de acción (minutos)	20 ± 5	

Presentación

Formatos	Litros		
	4	1	0,500

Color	Característico (Incoloro)
Código	06.301

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es