



Ficha Técnica

GARDE PARQUET

Barniz Poliuretano Ecológico

REV.: (25/04/2019)

Descripción

Barniz de poliuretano monocomponente al agua, especial para parquet o superficies de maderas sometidas a uso intenso, ya que el barniz forma una película protectora que lo hace muy resistente a roces, golpes y productos de limpieza doméstica.

Barniz ecológico, cumpliendo con los criterios ecológicos recogidos en la decisión 2009/543/CE.

Características

- Buena dureza y resistencia al desgaste.
- Resistente al tránsito de personas.
- Incoloro.
- No altera el color natural de la madera.
- Rápido secado.
- Mínimo olor.
- No tóxico.

Aplicaciones

Para el barnizado de todo tipo de maderas donde se precise un barniz transparente, incoloro y resistente a golpes, roces y productos de uso doméstico: parquet, tarimas, peldaños de madera y mobiliario en general. Con la ventaja de tratarse de un producto al agua con bajo olor.

También se puede aplicar sobre pavimentos de hormigón, piedra, cantería etc. donde se precise un barniz al agua de alta resistencia al desgaste y sin olor.

La terminación brillante y satinada se puede aplicar en exteriores y la mate solo en interiores.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a barnizar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Maderas nuevas: Aplicar una capa de fondo, para maderas interiores con **GARDE TAPAPOROS** y en maderas exteriores con **GARDE FONDO**, una vez seco lijar suavemente y aplicar dos manos, como mínimo, de **GARDE PARQUET** sin diluir y respetando los tiempos de secado.

Maderas barnizadas: Si la película antigua está en buen estado, lijar suavemente hasta matizar, limpiar y aplicar dos manos, como mínimo, de **GARDE PARQUET**. Si la película antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso con agua.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo		Acrílica Pura + Poliuretano- policarbonato alifato		
Brillo	60°	Brillante	68,7 ± 0,5	UNE-EN ISO 2813
	60°	Satinado	13,6 ± 0,5	
	85°	Mate	12,6 ± 0,5	
Densidad (g/cc)		1,04 ± 0,01		UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)		140 ± 25		
Rendimiento (m ² /l y mano)		11 ± 1		
Rendimiento Total (m ² /l)		7 ± 0,5		UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)		1 ± 0,5		UNE-48301
Secado Total (días)		5 ± 1		UNE-48301
Repintado (horas)		3 ± 1		UNE-48301
Diluyente y limpieza		Agua		
Contenido Sólidos en volumen (%)		Brillante	38,76 ± 5	UNE-48090
		Satinado	36,63 ± 5	
		Mate	35,27 ± 5	
Contenido Sólidos en peso (%)		Brillante	39,92 ± 5	UNE-EN ISO 3251
		Satinado	37,76 ± 5	
		Mate	36,37 ± 5	
COVs (g/l)	cat. A/i/BA - límite:140g/l	88,6		ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros		
	15*	4	0,750

* Fabricación bajo demanda

Acabado	Brillante	Satinado	Mate
Color	Incoloro		
Código	07.700	07.701	07.702

Colores especiales: Bajo pedido

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C. La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.