



Descripción

Impregnante hidrófugo para soportes minerales, a base de silano-siloxano, evitando la penetración del agua de lluvia y permitiendo la transpirabilidad del soporte.

Características

- Excelente poder hidrorepelente, evitando el paso del agua.
- Excelente penetración en soportes porosos, sin formar película.
- No altera el aspecto original de las superficies tratadas.
- Permeable al vapor de agua permitiendo la transpiración de los soportes tratados.
- No se recomienda pintar las superficies tratadas.

Aplicaciones

Producto ideal para impermeabilizar y proteger frente al agua de lluvia cualquier tipo de soporte poroso, sin alterar el aspecto natural, alargando la vida de los mismos: piedra, hormigón, ladrillo, teja, cantería, placa de fibrocemento, enfoscados, etc.

Se debe evitar su uso sobre soportes filmógeno y no absorbentes (cerámicas, granito, etc.)

Las superficies tratadas con HIDROFUGANTE no deben ser pintadas posteriormente.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Producto listo al uso, se aconseja cubrir todas las zonas que no se vayan a tratar para evitar el salpicado.

Se impregnará bien toda la superficie hasta que quede bien bañada, para evitar rechupones y absorciones. Aplicar en una sola mano teniendo cuidado de no aplicar el producto en exceso para evitar la posible aparición de manchas blanquecinas.

El efecto hidro-repelente se manifiesta de manera inmediata.

El producto se aplicará tal como se presenta en el envase por medio de brocha o pistola preferentemente, aunque también se puede inyectar.

Información Técnica

Vehículo		Silano-Siloxano	
Densidad (g/cc)		0,8 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)		12 ± 2	
Rendimiento (m ² /l y mano)		10 ± 5*	
Secado al Tacto (horas)		1 - 2	UNE-48301
Limpieza		Agua	
COVs (g/l)	cat. A/g/BA - límite:30g/l	0	ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de muestra responsabilidad.

* Dependiendo de la porosidad y absorción del soporte.

Presentación

Formatos	Litros	
	5	1

Color	Blanquecino
Código	08.206

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C. La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.