



Ficha Técnica

IMPACRIL BLANCO

Imprimación Selladora

REV.: (16/07/2020)

Descripción

Imprimación blanca para placas de yeso laminado, a base de resinas acrílicas, con muy buena adherencia y penetración en todo tipo de soportes absorbentes. Gran facilidad de aplicación con muy buena nivelación, excelente blancura y opacidad con acabado mate.

Características

- Buen poder de penetración.
- Excelente poder sellador del soporte.
- Buena nivelación.
- Muy buena blancura y opacidad.
- Buen rendimiento.

Aplicaciones

Especialmente indicada para su aplicación sobre placas de yeso laminado, consiguiendo una excelente fijación sobre el soporte, al a vez que proporciona una buena blancura y opacidad.

Esta imprimación también se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de yeso, escayola, soportes débiles y polvorientos. Incluso sobre pinturas antiguas que están bien adheridas o de poca calidad (pintura al temple).

Con este tratamiento se logra aglutinar los soportes e igualar las diferentes absorciones del mismo. Mejorar la adherencia y el anclaje de las pinturas que se apliquen posteriormente, evitando desprendimientos y embolsamientos por problemas de adherencia.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Agitar bien el contenido del envase hasta su completa homogenización. Producto listo al uso, no diluir.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte

Aplicación de una mano de **IMPACRIL BLANCO** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. A las 4 horas se puede aplicar una mano de pintura sin diluir para conseguir una excelente cubrición.

Su aplicación preferente es a brocha o pinceleta para conseguir una mejor penetración del producto sobre los soportes a tratar, aunque también se puede aplicar a rodillo.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo		Acrílica	
Densidad (g/cc)		1,14 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)		40 ± 3	
Rendimiento Total (m ² /l)		10 ± 1	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)		1 ± 0,5	UNE-48301
Repintado (horas)		4 ± 1	UNE-48301
Limpieza		Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)		17,4 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)		29,0 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/h/BA - límite:30g/l	15,33	ISO 11890-1

*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros	
	15	5

Color	Blanca
Código	08.301

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es