



Ficha Técnica

IMPACRIL

Imprimación Acrílica Selladora

REV.: (25/04/2019)

Descripción

Imprimación selladora a base de resinas acrílicas para la preparación de todo tipo de soportes porosos, que presenten problemas de pintado, por tratarse de superficies muy absorbentes o de difícil adherencia por problemas de desconches, deteriorados o en mal estado.

Características

- Buen poder de penetración.
- Excelente poder sellador del soporte igualando los diferentes grados de absorción.
- Fácil lijabilidad.
- Buena brochabilidad y nivelación.

Aplicaciones

Especialmente indicada para su aplicación sobre parámetros (exteriores e interiores) que por su antigüedad, deterioro, excesiva absorción o debilidad, impidan la perfecta adherencia de las pinturas plásticas que se vayan a aplicar sobre los mismos.

Aconsejable sobre superficies de yeso, escayola, soportes débiles y polvorientos. Incluso sobre pinturas antiguas que están bien adheridas o de poca calidad (pintura al temple).

Con este tratamiento se logra aglutinar los soportes e igualar las diferentes absorciones del mismo. Mejorar la adherencia y el anclaje de las pinturas que se apliquen posteriormente, evitando desprendimientos y embolsamientos por problemas de adherencia.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Agitar bien el producto hasta su homogeneización completa. Aplicar el producto tal como se presenta sin necesidad de diluir.

Su aplicación preferente es a brocha o pinceleta para conseguir una mejor penetración del producto sobre los soportes a tratar, aunque también se puede aplicar a rodillo.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. También se puede emplear, mezclando **IMPACRIL** a partes iguales con cualquier pintura plástica, y usarla como mano de imprimación.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en **buen** estado, limpiar y aplicar una mano **IMPACRIL**. También se puede emplear, mezclando **IMPACRIL** a partes iguales con cualquier pintura plástica, y usarla como mano de imprimación. Las superficies con pinturas a la cal o temple deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo		Acrílica	
Densidad (g/cc)		0,99 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)		30 ± 3	
Rendimiento Total (m ² /l)		12 ± 1	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)		1 ± 0,5	UNE-48301
Repintado (horas)		3 ± 1	UNE-48301
Limpieza		Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)		12,25 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)		12,58 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/h/BA - límite:30g/l	4,07	ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros		
	15	5	1

Color	Incoloro
Código	08.300

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C. La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es