



Ficha Técnica

MACEM

Masilla al cemento

REV.: (06/05/2019)

Descripción

Masilla cementosa, que no posee retracción, formulada con productos minerales y resinas de copolímeros acrílicos que le confieren dureza, adherencia y resistencia.

Características

- Excelente resistencia al impacto.
- Fácil de aplicar.
- Buena adherencia.
- Impermeable.
- Excelente rendimiento

Aplicaciones

Masilla cementosa adecuada para el relleno y nivelación de desperfectos en superficies de hormigón, encalados de arena y cemento. Se recomienda su utilización en aquellas superficies que vayan a ser sometidas a grandes esfuerzos como: pisos de garajes, suelos de naves industriales, etc.

No se puede aplicar sobre pavimentos plásticos, superficies sin absorción, cerámicas o superficies pintadas.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a tratar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

En el caso de soportes débiles o polvorientos aplicar una imprimación previamente para dar dureza y consistencia al soporte (**IMPACRIL, PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE, PALVEROL MULTIEPOXI**).

Posteriormente se prepara la masilla diluyéndola con agua y batiendo por medio de batidos a baja revolución, hasta lograr una masa pastosa y homogénea. También puede mezclarse con el aditivo para morteros: **COMPALCEM** con el fin de otorgarle mayor flexibilidad y poder impermeabilizante.

Transcurridas 24 horas desde su aplicación se puede aplicar sobre ella toda nuestra gama de pinturas para suelos.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Peso específico (g/cc)	1,76 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Consumo (kg/m ² y mm)	2,5 ± 0,5	
Secado (horas)	2 - 24	UNE-48301
Repintado (horas)	24 ± 4	UNE-48301
Limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	100 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	100 ± 5	UNE-EN ISO 3251
Espesor máximo por capa (mm)	3 ± 1	
Agua de amasado (%)	40 ± 5	
Tiempo de trabajo (horas)	1 ± 0,5	

Presentación

Formatos	kilos	
	25	5

Color	Gris
Código	08.150

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C. La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.