



## Ficha Técnica

# MARMAPLAST

## Pasta Mármara

REV.: (25/04/2019)

### Descripción

*Revestimiento de aspecto granulado que se presenta en forma de pasta viscosa, la cual contiene granos de cuarzo de varios tamaños para lograr acabados estructurales, mecánicamente duros y resistentes.*

### Características

- Excelente resistencia al impacto.
- Resiste la abrasión superficial.
- Perfecta adherencia a todos los soportes de uso común en la construcción.
- Perfecta estabilidad a la intemperie.

### Aplicaciones

Recubrimiento texturado, especialmente indicado para la decoración y protección de paredes y zonas donde se exijan la máxima resistencia mecánica y al impacto. Proporciona a las estancias donde se aplica un recubrimiento decorativo, acolchado pero muy resistente.

Buena adherencia sobre todo tipo de superficie: hormigón, yeso, escayola, revoques, morteros, etc. Una vez seco se puede pintar con cualquier pintura y color dándole todavía un efecto más decorativo.

Se pueden lograr acabados aplacados o rústicos según método de aplicación.

### Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

**Superficies nuevas:** Aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Es aconsejable aplicar primero una capa de pintura plástica a modo de imprimación para que el acabado sea óptimo y evitar que el fondo se trasluzca.

**Superficies pintadas:** Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar directamente **MARMAPLAST**. Las superficies con pinturas a la cal o temple deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Para su aplicación se deberá extender el producto con llana metálica hasta lograr una buena planimetría. Seguidamente (después de dejar secar el producto unos minutos) y según el acabado que se quiera lograr, con ayuda de un fratasador de madera y mediante movimientos circulares, horizontales o verticales se podrán lograr los distintos acabados. Finalmente, después de dejar secar unos minutos, se podrá aplacar el producto con ayuda de una llana para lograr un acabado menos áspero y más decorativo y regular.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)  
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

### Información Técnica

Vehículo	Acrílica estirenada	
Densidad (g/cc)	1,90 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	600 ± 50	ISO 2555
Consumo (Kg/m <sup>2</sup> )	3,5 ± 0,5	Dependiendo del espesor y del estado de la superficie
Secado (horas)	12 ± 0,5	UNE-48301
Repintado (horas)	12 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	63,65 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	81,49 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/a/BA - límite:30g/l	ISO 11890-1

**\*Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

### Presentación

Formatos	Kilos	Litros
	25	15

Color	Blanco
Código	03.301

### Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)  
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)