



Ficha Técnica

MASIPLAS ELASTICA FIBRADA

REV.: (08/05/2019)

Descripción

Masilla al agua formulada con mezcla de polímeros flexibles, reforzada con fibra de vidrio, especialmente indicado para grietas rebeldes.

Características

- Pasta espesa lista al uso.
- Buena adherencia.
- Excelente elasticidad.
- Aplicación tanto interior como exterior.
- Fácil lijado.

Aplicaciones

Masilla al uso, para tratar grietas difíciles de reparar, debido a los pequeños movimientos que sufren por los cambios de temperatura o por la situación en las zonas de carga. Su especial elasticidad hace que resista esos pequeños movimientos sin separarse del soporte.

Puede aplicarse tanto en interior como en exterior, permite prescindir de las cintas de unión en grietas complicadas, tiene muy buena adherencia sobre: yeso, hormigón, enlucidos, cemento, pintura vieja, ladrillo, etc.

Acepta el lijado, pintado y masillado posterior

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a empastar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Producto al uso, homogeneizar el contenido del envase antes de utilizarlo.

Es conveniente que las grietas a sellar sean previamente imprimadas con IMPACRIL, para mejorar el amarre de la masilla dentro de la grieta.

Aplicar el producto con una espátula o llana, ligeramente superior a la dimensión de la grieta que se quiera rellenar, presionando hacia el interior de la cavidad, procurando cubrir la profundidad de la grieta al completo. Para espesores superiores a 3 mm, aplicar capas sucesivas.

Seca pasada 24 horas. Una vez seco puede lijarse y pintarse.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo		Acrílica	
Densidad (g/cc)		1,33 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)		700 ± 100	ISO 2555
Consumo Total (Kg / m ² / mm)		1 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)		2 - 24	Según espesor y condiciones ambientales
Secado Total (horas)		24 ± 1	UNE-48301
Repintado (horas)		24 ± 1	UNE-48301
Limpieza		Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)		48,08 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)		60,25 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/C/BA - límite:40g/l	14,45	ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros		
	5	0,750	0,250

Color	Blanco
Código	08.162

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es