



## Ficha Técnica

# MASIPLAS EXTERIOR

## Masilla al uso para Exterior. Polivalente

REV.: (14/05/2019)

### Descripción

*Masilla en pasta al gua, lista para su uso, con buena resistencia al agua y a la humedad, se puede aplicar tanto en interior como exterior.*

### Características

- Resistente al agua y los álcalis.
- Excelente adherencia sobre los soportes habituales en la construcción.
- Alto tiempo de trabajo.
- Gran extensibilidad y facilidad de trabajo.
- Buen poder de relleno.
- Fácil lijado.

### Aplicaciones

**MASIPLAS EXTERIOR** es adecuada para reparar y rellenar todo tipo de grietas, juntas, fisuras y coqueras de pequeño grosor sobre diferentes tipos de elementos constructivos, tanto exterior como interior.

Además posee un gran resultado como adhesivo en la colocación de gran variedad de elementos constructivos: Azulejos, pavimentos, cerámicas, poliestireno, corcho, placas de fibra, etc. mediante su aplicación por medio de espátula dentada.

### Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a tratar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte

Producto al uso, homogeneizar el contenido del envase antes de utilizarlo.

Es conveniente que las grietas a sellar sean previamente imprimadas con **IMPACRIL**, para mejorar el amarre de la masilla dentro de la grieta.

Aplicar la masilla con espátula o llana, directamente sobre la superficie a reparar introduciendo la masilla en la grieta hasta que rebose, posteriormente alisar hasta nivelar con el resto de la superficie.

Cuando se requiera espesores superiores a 4 mm, debemos aplicar la masilla en varias capas, dejando un tiempo de secado entre cada capa de 2 a 24 horas, según temperatura y humedad ambiente.

Después de secar y endurecer, lijar las posibles irregularidades y volver a imprimir con **IMPACRIL** antes de aplicar la pintura. No añadir agua, disolvente, cemento o aditivos. No utilizar sobre superficies húmedas y no aplicar con riesgo de lluvia.

En caso de utilizar como adhesivo en la colocación de piezas como cerámicas, mampostería, corcho, fibra, etc., aplicar abundantemente en dichas piezas, por medio de espátula, y colocar presionando hasta que rebose la masilla y eliminar el sobrante con paño húmedo.

La limpieza de las herramientas y de las manchas se realizara con agua inmediatamente después de su uso sin esperar a que haya secado completamente la masilla.

### Información Técnica

Vehículo		Acrílica	
Densidad (g/cc)		1,78 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)		900 ± 100	ISO 2555
Consumo (Kg/m <sup>2</sup> / mm)		1,5 ± 0,5	
Secado Total (horas)		2 - 24	Según espesor y condiciones ambientales
Repintado (horas)		24 ± 1	UNE-48301
Limpieza		Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)		59,5 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)		77,6 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/c/BA - límite:40g/l	10,07	ISO 11890-1

\*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

### Presentación

Formatos	Litros		
	5	0,750	0,250

Color	Blanco
Código	08.161

### Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)  
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)