



Ficha Técnica

PAL-LITE IMPRIMACION

Imprimación Acrílica al Disolvente

REV.: (029/04/2019)

Descripción

Imprimación fijadora al disolvente para fachadas basadas en resinas acrílicas tipo Pliolite, lo que le confiere al producto unas elevadas prestaciones en cuanto a penetración, adherencia, resistencia y transpirabilidad.

Características

- Hidrofugante e impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua.
- Buen poder de penetración.
- Regula la absorción en paredes viejas o en mal estado.
- Aumenta la adhesión de las capas de pinturas posteriores.
- Resistente a la alcalinidad del soporte.
- Buena adherencia sobre los materiales de construcción.

Aplicaciones

Imprimación indicada para la fijación y sellado de superficies altamente deterioradas debido a fenómenos meteorológicos, contaminación o alcalinidad. Está especialmente recomendada por su excelente poder de penetración y fijación en los materiales de construcción degradados.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Agitar bien el producto hasta su homogeneización completa.

Aplicar el producto tal como se presenta sin necesidad de diluir.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **PAL-LITE IMPRIMACION** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de las capas de pinturas posteriores.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una mano **PAL-LITE IMPRIMACION**. Las superficies con pinturas a la cal, temple o en mal estado deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **PAL-LITE IMPRIMACION** para una buena fijación del fondo y proceder como en superficie nueva.

En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo		Acrílica al disolvente	
Densidad (g/cc)		0,84 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)		12 ± 2	
Rendimiento (m ² /l y mano)		10 ± 1	
Secado al Tacto (horas)		1 - 2	UNE-48301
Repintado (horas)		5 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza		Disolvente Pal-lite	
Contenido Sólidos en volumen (%)		10,85 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)		10,85 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/h/BD - límite:750g/l	750	ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc.... con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros		
	15	4	0,750

Color	Incoloro
Código	04.965

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es