



Ficha Técnica

PALSANCRIL FINO

Revestimiento Pétreo Exterior

REV.: (07/05/2019)

Descripción

Revestimiento a base de polímeros acrílicos insaponificables y cargas de diferentes tamaños, lo que genera una película de excelente resistencia a la intemperie y aspecto ligeramente granulado.

Características

- Excelente adherencia sobre las superficies habituales en la construcción.
- Inalterable a los álcalis del cemento (Insaponificable).
- Buen poder cubriente.
- Reforzado con efecto fungicida.
- Acabado ligeramente granulado.

Aplicaciones

Por sus excelentes propiedades de resistencia al exterior, impermeabilización y durabilidad es una pintura adecuada para la decoración y protección de cualquier tipo de edificación, que se quiera proteger frente a los agentes climatológicos y sobre todo en ambientes agresivos.

Ideal para exteriores algo irregulares donde el grano fino que presenta puede ayudar a disimular las imperfecciones del soporte. Posee una excelente adherencia sobre todo tipo de superficies como enlucidos, morteros, hormigón, ladrillo visto, fibrocemento, poliestireno expandido, estucado, piedra artificial, etc

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Aplicar una primera mano de **PALSANCRIL LISO** diluida un 20-30 % con agua. Posteriormente aplicar una mano de **PALSANCRIL FINO**. Sobre este acabado se pueden aplicar diferentes capas de pintura lisa.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y proceder como superficie nueva. Superficies con pinturas a la cal, temple o pinturas en mal estado deben ser sometidas a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo. En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

| Vehículo | Acrílica estirenada | |
|--|----------------------------|-------------------|
| Densidad (g/cc) | 1,53 ± 0,01 | UNE-EN ISO 2811-1 |
| Viscosidad (poises) | 175 ± 5 | ISO 2555 |
| Rendimiento (m ² /l y mano) | 8 ± 1 | |
| Secado al Tacto (horas) | 1,5 ± 0,5 | UNE-48301 |
| Secado Total (horas) | 24 ± 1 | UNE-48301 |
| Repintado (horas) | 5 ± 1 | UNE-48301 |
| Diluyente y limpieza | Agua | |
| Contenido Sólidos en volumen (%) | 42,8 ± 5 | UNE-48090 |
| Contenido Sólidos en peso (%) | 62,78 ± 5 | UNE-EN ISO 3251 |
| COVs (g/l) | cat. A/a/BA - límite:30g/l | ISO 11890-1 |

*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

| Formatos | Litros | |
|----------|--------|---|
| | 15 | 4 |

| | |
|--------|--------|
| Color | Blanco |
| Código | 03.401 |

Colores especiales: Bajo pedido

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es