



Ficha Técnica

PALVEROL ESMALTE ORO

REV.: (30/04/2019)

Descripción

Esmalte sintético brillante pigmentado en oro, cuyas partículas forman una barrera protectora de láminas metálicas sobre la parte superior de la película, presentando un aspecto metálico decorativo.

Este producto está basado en pigmentos tipo "leafing" que realzan el aspecto metálico de la superficie tratada. Este tipo de pigmento tiene el inconveniente que al rozar o frotar la superficie tratada con algún objeto, transfiere parte del pigmento a ese objeto, manchándolo. Esto se evita recubriendo la superficie tratada con un barniz base agua.

Características

- Fácil aplicación.
- Buena brochabilidad y nivelación.
- Excelente poder de cubrición.
- Acabado efecto metálico oro.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Aplicación en interior y exterior.

Aplicaciones

Adecuado para la protección y decoloración de diferentes superficies: hierro, acero, maderas, yeso, escayolas, a las cuales queramos dar un acabado metalizado, siempre que dichas superficies no vayan a ser manipuladas para evitar el manchado.

También se puede aplicar en trabajos de bricolaje y decoración por su bello aspecto metálico, sobre mamposterías, marcos, escayolas, cartón, etc...

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, etc. Si está pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida. Verificar la compatibilidad y la adherencia.

Aplicar el número de capas necesarias para lograr una buena protección. En caso de soportes nuevos y que no estén imprimados aconsejamos aplicar 3 capas como mínimo, diluyendo la primera con un 20-25% de aguarrás o disolvente universal y las siguientes con un 10% máximo.

La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.

Para la limpieza de los soportes recomendamos los siguientes tratamientos:

- En metales ligeros: Desengrasar y lavar con solución amoniacal, enjuagar con agua limpia y dejar secar. Aplicar directamente o previa imprimación con **METALPRIMER** o **ALL PRIMER 4X4**.

- Sobre hierros: Limpiar bien todo el óxido existente mediante chorro de arena o limpieza mecánica exhaustiva. Los pequeños restos de óxido que hayan quedado deben tratarse con **PALOXID** para posteriormente aplicar **PALVEROL IMPRIMACIÓN UNIVERSAL** para la máxima protección de las superficies metálicas.

- Sobre madera: Aplicar **PALVEROL TAPAPOROS** o **PALVEROL SELLADORA UNIVERSAL**, lijar después de que haya secado bien para dejar la superficie totalmente lisa y uniforme. Si la madera está tratada con esmaltes o barnices se aconseja fijar previamente antes de comenzar la aplicación de **PALVEROL ESMALTE SINTÉTICO**.

- Sobre soportes de hormigón, yeso o escayola: se recomienda aplicar **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **SELLADORA UNIVERSAL** para conseguir un buen anclaje de la pintura y sellado del soporte.

Se aconseja aplicar como mínimo dos capas para lograr un buen espesor y cubrición.

Información Técnica

Vehículo		Resinas sintéticas	
Densidad (g/cc)		1,18 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)		35" ± 2	
Rendimiento (m ² /l y mano)		12 ± 1	
Secado al Tacto (horas)		1 - 2	UNE-48301
Secado Total (días)		15	UNE-48301
Repintado (horas)		24 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza		Aguarrás o Disolvente Universal	
COVs (g/l)	cat. A/i/BD - límite:500g/l	400	ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros				
	15*	4	0,750	0,375	0,125

*Fabricación bajo demanda mínima.

Color	Oro
Código	10.133

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C. La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es