



## Descripción

## Características

- Excelente poder de penetración.
- Gran poder de fijación.
- Listo al uso.
- Rápido secado.

## Aplicaciones

Por su excelente poder de penetración y fijación esta especialmente indicado para los materiales de construcción degradados por el transcurso del tiempo como morteros de cemento, yeso, hormigón, ladrillo, etc. También es adecuado para fijar y dar consistencia a pinturas caleadas, temple, pinturas a la cal.

Se puede utilizar tanto en interiores como exteriores y no se debe dejar como producto acabado.

## Modo de empleo y Preparación de Superficies

Producto listo al uso. Agitar hasta su completa homogeneización.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

**Superficies nuevas:** Aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura.

**Superficies pintadas:** Si la pintura antigua está caleada pero en buen estado, limpiar y aplicar una mano **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE**. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. Las superficies con pinturas a la cal o temple deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** para una buena fijación del fondo. En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

## Información Técnica

Vehículo		Acrílica	
Densidad (g/cc)		0,83 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)		19 ± 2	
Rendimiento (m <sup>2</sup> /l y mano)		12 ± 1	
Secado al Tacto (horas)		1,5 ± 0,5	UNE-48301
Secado Total (horas)		2,5 ± 0,5	UNE-48301
Repintado (horas)		5 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza		Aguarrás o Disolvente Universal	
Contenido Sólidos en volumen (%)		11,10 ± 1	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)		11,11 ± 1	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/h/BD- límite:750g/l	736	ISO 11890-1

\*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

## Presentación

Formatos	Litros		
	15	4	0.750

Color	Incoloro
Código	08.305

## Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

## Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

## Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)  
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

## Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)