



Ficha Técnica

PALVEROL SELLADORA

Selladora Universal

REV.: (16/05/2019)

Descripción

Imprimación selladora blanca con gran capacidad de relleno y buena nivelación.

Características

- Gran capacidad de relleno.
- Buena nivelación.
- Rápido secado.
- Fácil de lijar.
- Admite cualquier tipo de pintura de terminación.

Aplicaciones

Imprimación blanca para sellar perfectamente toda clase de superficies que presenten diferentes grados de absorción y pequeñas imperfecciones que impidan un perfecto acabado de la pintura de terminación.

Especialmente indicada para aplicar sobre: yeso, madera y superficies con manchas que se quieran sellar evitando su traspaso a las pinturas de terminación.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **PALVEROL SELLADORA BLANCA** con un 25% con Aguarrás para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Aplicar una segunda mano diluida un 10-15 %. Después de cada aplicación de **PALVEROL SELLADORA BLANCA** se recomienda un lijado muy fino con lija de agua para dejar la superficie perfectamente logrando un acabado mucho más decorativo.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado y es compatible con **PALVEROL SELLADORA BLANCA**, limpiar y proceder como superficies nuevas. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse completamente con medios mecánicos o con **DECAPANTE UNIVERSAL**. Una vez acondicionadas las superficies, proceder como superficies nuevas.

No debe dejarse como pintura de acabado y deberá ser cubierta con una pintura apropiada para acabados, como son nuestros esmaltes (Palverol o Pal-Lac) así como nuestra línea de pinturas plásticas.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Densidad (g/cc)		1,55 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)		10 ± 2	ISO 2555
Rendimiento (m ² /l y mano)		9 ± 1	
Rendimiento Total (m ² /l)		5 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)		1,5 ± 0,5	UNE-48301
Secado Total (horas)		5 ± 1	UNE-48301
Repintado (horas)		5 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza		Aguarrás o Disolvente Universal	
COVs (g/l)	cat. A/d/BD - límite:300g/l	284,6	ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros			
	15*	4	0,750	0,375

* Fabricación bajo demanda mínima.

Color	Blanco
Código	10.211

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C. La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Consejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas
 C/ Leopoldo Matos, 20
 35006 Las Palmas de Gran Canaria
 Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
 Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica
 C/ Albañil, 2-4
 35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
 Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
 Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife
 Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
 Manzana 6, Nave 13
 38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
 Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es