



Ficha Técnica

PALWOOD PARQUET

Barniz Poliuretano 1 componente

REV.: (30/04/2019)

Descripción

Barniz de poliuretano incoloro y monocomponente. Formulado con resinas de poliuretano para uso exclusivamente en interior, proporciona acabados protectores y decorativos, además de ofrecer películas de excelente adherencia, gran dureza y buena resistencia a la abrasión y al roce.

Características

- Un solo componente.
- No amarillea.
- Alto rendimiento.
- Excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.
- Fácil aplicación.

Aplicaciones

Barniz monocomponente en base solvente, por excelentes propiedades de resistencia al desgaste y durabilidad, está especialmente indicado para la protección y decoración de superficies de madera que precisen un protector altamente resistente al rozamiento o productos abrasivos, tales como parquet, tarimas flotantes, pistas deportivas, barras de bares, muebles de madera así como para el sellado y protección de soportes de hormigón.

Este barniz es para uso interior exclusivamente.

No aplicar barnices sintéticos.

No permite la coloración con colorantes universales.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Maderas nuevas: Aplicar una capa de fondo diluyendo el **PALWOOD PARQUET** con una dilución máxima de 10% con DISOLVENTE POLIURETANO, una vez seco lijar suavemente y aplicar una o dos manos de **PALWOOD PARQUET** con una dilución máxima del 5%.

Maderas barnizadas: Si la película antigua está en buen estado, se aconseja realizar una prueba de compatibilidad previa para asegurar que el barniz que se encuentra debajo no se reblandece, lijar suavemente hasta matizar, limpiar y aplicar dos manos, como mínimo, de **PALWOOD PARQUET**. Si la película antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.

Se puede emplear **PALVEROL TAPAPOROS** como primera mano, si se desea.

Se aconseja lijar suavemente entre una capa y la siguiente para mejorar el anclaje.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución del barniz en este último caso.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo		Poliuretano monocomponente		
Brillo	60°	Brillante	98 ± 0,5	UNE-EN ISO 2813
	60°	Satinado	73 ± 0,5	
	85°	Mate	63 ± 0,5	
Densidad (g/cc)		Brillante	0,98 ± 0,02	UNE-EN ISO 2811-1
		Satinado	1,00 ± 0,02	
		Mate	1,03 ± 0,02	
Viscosidad (poises)		Brillante	146" ± 20"	
		Satinado	163" ± 20"	
		Mate	247" ± 20"	
Rendimiento (m ² /l y mano)		11 ± 1		
Rendimiento Total (m ² /l)		7 ± 0,5		
Secado al Tacto (horas)		1 - 2		
Secado Total (días)		2,5 ± 0,5		
Repintado (horas)		24 ± 1		
Diluyente y limpieza		Disolvente Poliuretano		
Contenido Sólidos en volumen (%)		Brillante	40,45 ± 5	UNE-48090
		Satinado	45,86 ± 5	
		Mate	51,2 ± 5	
Contenido Sólidos en peso (%)		Brillante	39,96 ± 5	UNE-EN ISO 3251
		Satinado	45,5 ± 5	
		Mate	50,94 ± 5	
Espesor de película seca (μ)		50 ± 15		
COVs (g/l)	cat. A/j/BD - límite:500g/l	500		ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros	
	4	0,750

Color	Incoloro		
Brillo	Brillante	Satinado	Mate
Código	07.160	07.161	07.162

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C. La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es