



## Ficha Técnica

# PISCINA ACRILICA

## Al agua

REV.: (30/04/2019)

### Descripción

*Pintura acrílica al agua para el pintado y la protección de piscinas de cemento y hormigón. Buena resistencia a los productos que se utilizan en el tratamiento del agua de las piscinas.*

### Características

- Estanca, evitando el paso del agua a través de la película de pintura.
- Buena resistencia a los agentes atmosféricos.
- Buena resistencia al crecimiento de hongos y algas.
- Buena resistencia a la abrasión y al desgaste.
- Buena aplicabilidad y rendimiento.
- Buena adherencia.

### Aplicaciones

Para el pintado e impermeabilización de piscinas de obra tanto interiores como exteriores a base de cemento y hormigón.

Este producto no es adecuado para pintar depósitos destinados al consumo de agua potable tanto para personas como animales. No es adecuado para el pintado de piscinas de poliéster.

### Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

**Superficies nuevas:** Es importante permitir que el cemento esté totalmente seco y curado antes de comenzar a pintar. Aplicar una primera mano de **PISCINA ACRILICA AL AGUA** diluida a partes iguales con agua a modo de imprimación, para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Las siguientes manos diluir el producto entre un 5-10 %.

**Superficies pintadas:** Eliminar totalmente las pinturas viejas en mal estado o mal adheridas. Si la pintura antigua está en buen estado, se debe lijar para matizar y eliminar los restos de cloro y otros productos químicos. Posteriormente limpiar toda la superficie con un paño y disolvente. Proceder como si se tratase de una superficie nueva.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

**Antes de llenar de agua la piscina se debe esperar entre 5 y 7 días, después de la última capa de pintura, para asegurar que la pintura haya curado totalmente.**

Recomendamos comprobar el estado de humedad de los soportes antes de pintar. También se recomienda no pintar a primera hora de la mañana o si ha habido humedad nocturna. Tampoco se debería pintar con altas temperaturas pues entonces se produce una evaporación rápida de los disolventes y se producen embolsamientos. No se debe pintar a última hora del día ya que la humedad nocturna retrasa el secado y perjudica la adherencia. Se recomienda pintar a primeras horas de la tarde. No se debe aplicar sobre superficies sucias o polvorizadas ni con temperaturas inferiores a 5° C. ni superiores a 35° C.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)  
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

### Información Técnica

Vehículo		Acrílica	
Brillo a 85°		19 ± 0,5 (Satinado)	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)		Blanco: 1,28 ± 0,01; Azul: 1,25 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)		30 ± 10	ISO 2555
Rendimiento (m <sup>2</sup> /l y mano)		15 ± 1	
Rendimiento Total (m <sup>2</sup> /l)		7 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)		1 - 2	UNE-48301
Secado Total (días)		6 ± 1	UNE-48301
Repintado (horas)		5 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza		Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)		38,35 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)		50,7 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/i/BA - límite:140g/l	19,49	ISO 11890-1

**\*Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

### Presentación

Formatos	Litros	
	15	4

Color	Blanco	Azul
Código	04.500	04.501

### Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

**Nota:** Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C. La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)  
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)