



Ficha Técnica

TRAFIKRIL

Tráfico Acrílico al Agua

REV.: (06/05/2019)

Descripción

Pintura para señalización vial, a base resinas acrílicas en dispersión acuosa, con buena adherencia, rápido secado y con excelente resistencia.

Características

- Buena adherencia sobre pavimentos de asfalto y hormigón no fratasado.
- Resistente a la intemperie.
- Elevada dureza.
- Buena resistencia al tráfico rodado.
- Buen poder cubriente.
- Rápido secado.
- Facilidad de aplicación por cualquiera de los métodos convencionales.
- Adicionándole microesferas de vidrio se obtiene propiedades reflectantes de la luz.

...

Aplicaciones

Recubrimiento en base agua, de fácil aplicación, especialmente indicado para la señalización vial en general (aeropuertos, hangares, túneles, carreteras, autopistas, calles, pasos peatonales y estacionamientos) así como para establecer leyendas o símbolos sobre pavimento absorbente.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, gravilla, basura, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte. La temperatura del soporte no debe ser inferior a 5°C ni superior a 40°C.

Este producto se debe mezclar perfectamente antes de utilizarse ya sea con un dispersor neumático o bien mediante la utilización de una pala de madera hasta la homogenización completa del contenido.

Su aplicación puede hacerse mediante el uso de equipos propulsados (pistola o maquina pintabandas) o equipos manuales (brocha, rodillo o pistola).

Superficies asfálticas: Aplicar normalmente a pistola, diluyendo la pintura hasta ajustar su viscosidad al nivel de aplicación deseado y lograr un espesor de película seca recomendada de 275 micras.

Otras superficies: Aplicar una primera mano con una dilución del 40% y las siguientes manos aplicar sin diluir. Sobre soportes poco porosos es conveniente aplicar una imprimación de **PALTODO** o **PROPYM**.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo	Acrílica pura	
Brillo a 85°	Negro: 4,5 ± 0,5 (Mate profundo) Colores: 12 ± 0,5 (Satinado)	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)	Negro: 1,40 ± 0,01; Colores: 1,25 ± 0,05	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	25 ± 5	ISO 2555
Rendimiento (m ² /l y mano)	11 ± 1	
Rendimiento Total (m ² /l)	6,5 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (minutos)	20 ± 5	UNE-48301
Secado Total (minutos)	45 ± 15	UNE-48301
Repintado (minutos)	30 ± 5	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	Negro: 45 ± 5 Colores: 35 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	Negro: 60 ± 5 Colores: 47 ± 5	UNE-EN ISO 3251

El rendimiento real de la pintura podrá variar de acuerdo al tipo de superficie a pintar, rugosidad, porosidad, aplicación, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, etc

Presentación

Formatos	Litros	
	15	4

Color	Blanco	Amarillo	Azul	Negro	Verde
Código	04.600	04.601	04.602	04.603	04.604

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es