



Ficha Técnica

PALWOOD INTEMPERIE

Barniz Intemperie

REV.: (25/04/2019)

Descripción

Barniz sintético de excelente calidad, para proteger la madera creando una capa transparente, impermeable y de gran adherencia, que resalta el veteado natural de la madera.

Características

- Excelente protector de la madera frente a los agentes climatológicos.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Con efecto fungicida e insecticida.
- Excelente adherencia.
- Gran dureza y buena flexibilidad.
- Excelente acabado, respetando el veteado natural de la madera.
- Ocho tonalidades diferentes, resaltando el veteado de la madera.
- Buena aplicabilidad y brochabilidad.

Aplicaciones

Barniz para madera especialmente indicado para trabajos de decoración, protección y embellecimiento de todo tipo de maderas tanto exteriores como interiores: Balcones, ventanas, puertas, muebles, etc.

La madera no puede contener ningún producto o protección aislante que impidan a los barnices adherirse firmemente.

El acabado mate no es recomendable aplicarlo en exteriores.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Maderas nuevas: Aplicar una capa de fondo diluyendo el **PALWOOD INTEMPERIE** con una dilución máxima de 10% con DISOLVENTE UNIVERSAL o AGUARRAS, una vez seco lijar suavemente y aplicar una o dos manos de **PALWOOD INTEMPERIE** con una dilución máxima del 5%.

Maderas barnizadas: Si la película antigua está en buen estado, se aconseja realizar una prueba de compatibilidad previa para asegurar que el barniz que se encuentra debajo no se reblandece, lijar suavemente hasta matizar, limpiar y aplicar dos manos, como mínimo, de **PALWOOD INTEMPERIE**. Si la película antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.

Para usos interiores, se puede emplear **PALVEROL TAPAPOROS** como primera mano, si se desea.

Se aconseja lijar suavemente entre una capa y la siguiente para mejorar el anclaje.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución del barniz en este último caso.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo		Resina Alquídica		
Brillo	60º	Brillante	96,5 ± 0,5	UNE-EN ISO 2813
	60º	Satinado	36 ± 0,5	
	85º	Mate	49 ± 0,5	
Densidad (g/cc)		0,9 ± 0,02		UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)		Brillante	170" ± 20"	
		Satinado	130" ± 20"	
		Mate	110" ± 20"	
Rendimiento (m ² /l y mano)		7 ± 1		
Rendimiento Total (m ² /l)		4 ± 0,5		UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)		4 ± 1		UNE-48301
Secado Total (días)		2 ± 1		UNE-48301
Repintado (horas)		20 ± 4		UNE-48301
Diluyente y limpieza		Disolvente universal / Aguarrás		
Contenido Sólidos en volumen (%)		Brillante	25,22 ± 5	UNE-48090
		Satinado	47,10 ± 5	
		Mate	43,34 ± 5	
Contenido Sólidos en peso (%)		Brillante	26,92 ± 5	UNE-EN ISO 3251
		Satinado	50,70 ± 5	
		Mate	46,45 ± 5	
Espesor de película seca (µ)		20 ± 5		
COVs (g/l)	cat. A/j/BD - límite:500g/l	500		ISO 11890-1

*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros			
	4	0,750	0,375	0,125

Acabado	Brillante									Satinado	Mate
Color	Incoloro	Caoba	Caoba Ingles	Castaño	Cerezo	Ébano	Nogal	Palisandro	Roble	Incoloro	Incoloro
Código	07.100	07.104	07.105	07.106	07.107	07.108	07.109	07.110	07.111	07.200	07.300

Colores especiales: Bajo pedido

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es