Ficha Técnica

ANTIOXIDANTE LISO

Esmalte de Aplicación directa sobre el oxido

REV.: (12/12/2023)

Descripción

Esmalte brillante antioxidante de acabado liso, de aplicación directa sobre hierro y oxido, con pigmentos anticorrosivos de cinc activos.

Características

- Excelente adherencia.
- Fácil aplicación
- Rápido secado
- Buena resistencia al exterior.
- Exterior/Interior.

Aplicaciones

Recubrimiento ideal para la protección y decoración de todos aquellos soportes donde queremos una excelente protección contra la oxidación y un acabado de larga duración resistente a la radiación ultravioleta, en un solo producto.

Su excelente adherencia y su tiempo de secado permite trabajar el producto sin que se note los retoques.

Su uso está especialmente indicado en verjas, farolas, puertas metálicas, ventanas, tuberías, radiadores y cualquier elemento de hierro en exterior o interior.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies por pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, grasas, ceras, oxido suelto y elementos débilmente adheridos al soporte.

Remover bien el producto antes de usar.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **EIFFEL ANTIOXIDANTE** diluida un 5 % con **DISOLVENTE UNIVERSAL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Las siguientes manos, aplicar el producto sin diluir.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y realizar un ligero lijado. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.

Sobre galvanizado, cobre, aluminio y otros metales no ferrosos: Lijar hasta matizar y aplicar una mano de imprimación.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

CENTRAL
C. Leopoldo Matos,20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial:928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón:928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA
C.Albañil,2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE
Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE
C. Nicolás Estévanez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA
Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los llanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es

ANTIOXIDANTE LISO

Esmalte de Aplicación directa sobre el oxido

Información Técnica

Densidad (g/cc)		1,20 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (KU)		71 ± 3	
Rendimiento (m^2/l y mano)		11 ± 1	
Rendimiento Total (m^2/l)		4 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)		5 ± 0,5	UNE-48301
Secado Total (horas)		24 ± 1	UNE-48301
Repintado (horas)		15 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza		Disolvente Universal	
Contenido en sólidos		66 ± 3	
COVs (g/l)	**cat. A/i/BD - límite:500g/l**	500	ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de muestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	**Litros**	
	4	0,750

Acabado	Brillante			
Color	Blanco	Plata	Negro	Verde Carruaje
Código	35.060	35.061	35.062	35.068

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.
Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

CENTRAL
C. Leopoldo Matos,20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial:928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón:928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA
C.Albañil,2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE
Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE
C. Nicolás Estévanez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA
Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los llanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es