



Ficha Técnica

GARDE PARQUET

Barniz Poliuretano Ecológico

VERSIÓN: 3 REV.: (31/10/2024)

Descripción

Barniz de poliuretano monocomponente al agua, especial para parquet o superficies de maderas sometidas a uso intenso, ya que el barniz forma una película protectora que lo hace muy resistente a roces, golpes y productos de limpieza doméstica.

Barniz ecológico, cumpliendo con los criterios ecológicos recogidos en la decisión 2009/543/CE.

Características

- Buena dureza y resistencia al desgaste.
- Resistente al tránsito de personas.
- No altera el color natural de la madera.
- Rápido secado.
- Mínimo olor.
- No tóxico.

Aplicaciones

Para el barnizado de todo tipo de maderas donde se precise un barniz transparente, incoloro y resistente a golpes, roces y productos de uso doméstico: parquet, tarimas, peldaños de madera y mobiliario en general. Con la ventaja de tratarse de un producto al agua con bajo olor.

También se puede aplicar sobre pavimentos de hormigón, piedra, cantería etc. donde se precise un barniz al agua de alta resistencia al desgaste y sin olor. Es conveniente realizar una prueba previa, porque pueden aparecer manchas por interacción entre el barniz y el soporte.

La terminación brillante y satinada se puede aplicar en exteriores y la mate solo en interiores. El acabado incoloro está solamente recomendado para aplicaciones en interior.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies por barnizar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Maderas nuevas: Aplicar una capa de fondo, para maderas interiores con **GARDE TAPAPOROS** y en maderas exteriores con **GARDE FONDO**, una vez seco lijar suavemente y aplicar dos manos, como mínimo, de **GARDE PARQUET** sin diluir y respetando los tiempos de secado.

Maderas barnizadas: Si la película antigua está en buen estado, lijar suavemente hasta matizar, limpiar y aplicar dos manos, como mínimo, de **GARDE PARQUET**. Si la película antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso con agua.

El comportamiento y la durabilidad dependen del tipo de madera (aceitosa, resinosa, ácida, dura), del tipo de construcción, de las características de aplicación y de las condiciones de exposición. La durabilidad se ve también afectada por la aplicación sobre madera húmeda (humedad superior al 12 %) y ausencia de tratamiento fungicida e insecticida. La degradación es mayor cuando se somete a condiciones extremas, tales como exposición al sur o suroeste, superficies horizontales o con inclinación inferior a 45º y en las zonas de aristas.

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los Ilanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo		Acrílica Pura + Poliuretano- policarbonato alifato		
Brillo	60º	Brillante	68,7 ± 0,5	UNE-EN ISO 2813
	60º	Satinado	13,6 ± 0,5	
	85º	Mate	12,6 ± 0,5	
Densidad (g/cc)		1,04 ± 0,01		UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)		140 ± 25		
Rendimiento (m ² /l y mano)		11 ± 1		
Rendimiento Total (m ² /l)		7 ± 0,5		UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)		1 ± 0,5		UNE-48301
Secado Total (días)		5 ± 1		UNE-48301
Repintado (horas)		3 ± 1		UNE-48301
Diluyente y limpieza		Agua		
Contenido Sólidos en volumen (%)		Brillante	38,76 ± 5	UNE-48090
		Satinado	36,63 ± 5	
		Mate	35,27 ± 5	
Contenido Sólidos en peso (%)		Brillante	39,92 ± 5	UNE-EN ISO 3251
		Satinado	37,76 ± 5	
		Mate	36,37 ± 5	
COVs (g/l)	cat. A/i/BA - límite:140g/l	88.6		ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros		
	15*	4	0,750

* Fabricación bajo demanda

Acabado	Brillante	Satinado	Mate
Color	Incoloro		
Código	07.700	07.701	07.702

Colores especiales: Bajo pedido

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
 35006 Las Palmas de Gran Canaria
 Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
 Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
 Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
 Urb. Ind. Salinetas
 35219 Telde-Gran Canaria
 928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
 Pol. Ind. San Isidro – La Campana
 38109 El Rosario
 922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
 Parque Ind. Tenorio
 35550 Arrecife
 928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
 C.C. Tago Mago- Local 34
 38760 Los Llanos de Aridane
 922 461 652
lapalma@palcanarias.es