



Ficha Técnica

PALTEN CAPA FINA

Revestimiento Capa Fina para Suelos

VERSIÓN: 2 REV.: (13/11/2023)

Descripción

Revestimiento de alta viscosidad, a base de resinas acrílicas y áridos de cuarzo con gran capacidad de relleno, para aplicar sobre hormigón y aglomerado asfáltico.

Características

- Gran capacidad de relleno (fisura, grietas y coqueras) sobre todo tipo de pavimentos.
- Buena adherencia sobre hormigón sólido y aglomerados asfálticos.
- Muy adecuado para regularizar superficies.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Excelente resistencia a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas.
- Buena resistencia a la abrasión en seco.
- Facilidad y rapidez de aplicación.
- Inalterable a los álcalis del cemento (Insaponificable).

Aplicaciones

Recubrimiento con gran poder de relleno y nivelación, adecuado para nivelar pavimentos con desperfectos, especialmente zonas deportivas, zonas peatonales y carriles bici. Evita el sangrado sobre aglomerados asfálticos.

Aplicar a llana o rasqueta con espesores máximos de 1 milímetros por capa.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Los pavimentos por pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Superficies nuevas: Para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura, aplicar una mano de **PALTEN SUELOS** o **CANCHAS** diluido un 40 % de agua. Aplicar posteriormente **PALTEN CAPA FINA** tal como se presenta en el envase. Se aplicará el número de manos necesarias hasta lograr nivelar el piso, no se pueden sobrepasar 1 milímetro de espesor por capa y los 3 milímetros de espesor total.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una mano de **PALTEN SUELOS** o **CANCHAS** diluido un 40 % de agua. Las superficies con pinturas en mal estado deben ser sometidos a un proceso de lijado, eliminado y proceder como superficies nuevas.

En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Se puede aplicar con rodillo, llana o rasqueta de goma, dependiendo de los espesores que se pretendan lograr. Una vez nivelados los soportes, se puede finalizar con **PALTEN SUELOS** o **CANCHAS**.

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los Ilanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo	Acrílica estirenada	
Brillo a 85º	3,9 ± 0,5 (Mate)	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)	1,55 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	600 ± 50	ISO 2555
Rendimiento (m ² /l y mm)	1,5 ± 0.5	
Secado al Tacto (horas)	1 - 2	UNE-48301
Secado Total (días)	2	UNE-48301
Repintado (horas)	6 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	55,28 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	74,02 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/i/BA - límite: 140g/l	ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros	
	15	4

Color	Gris	Rojo	Verde
Código	03.500	03.501	03.502

Colores especiales: Bajo pedido

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
 35006 Las Palmas de Gran Canaria
 Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
 Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
 Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
 Urb. Ind. Salinetas
 35219 Telde-Gran Canaria
 928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
 Pol. Ind. San Isidro – La Campana
 38109 El Rosario
 922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
 Parque Ind. Tenorio
 35550 Arrecife
 928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
 C.C. Tago Mago- Local 34
 38760 Los Ilanos de Aridane
 922 461 652
lapalma@palcanarias.es