

Descripción

Tratamiento protector y nutritivo para la conservación y mantenimiento de maderas interiores y exteriores.

Características

- No forma película.
- Penetra profundamente en la madera.
- Nutre y flexibiliza la madera.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Excelente resistencia a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas.
- Permeable al vapor de agua permitiendo la transpiración de los soportes tratados.
- Producto listo al uso.

Aplicaciones

Producto a base de aceites vegetales, destinado al tratamiento natural de la madera, protegiéndola convenientemente y permitiendo realzar su belleza.

Se puede utilizar tanto en maderas interiores y exteriores.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las maderas por tratar han de estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, ceras y debidamente lijadas.

Agitar el producto antes de su aplicación.

Maderas nuevas: Aplicación de una primera mano de **ACEITE DE LINAZA** diluida con un 20-25% de **AGUARRAS** puro, dejar secar 24-48 horas. Lijar y aplicar una segunda mano de **ACEITE DE LINAZA** sin diluir, treinta minutos después de la aplicación eliminar el exceso de producto con un paño. A las 24 horas proceder de la misma manera.

Maderas tratadas: Si estaban tratadas con aceite de linaza, lijear, limpiar y proceder como madera nueva. Si las maderas estaban pintadas o barnizadas se debe eliminar completamente estas capas y dejar la madera como nueva para garantizar una correcta penetración del producto.

Aplicar a brocha en el sentido de la beta de la madera, no aplicar a pleno sol, ni con la madera húmeda.

La durabilidad del **ACEITE DE LINAZA** depende del tipo de madera, de las características de aplicación y de las condiciones de exposición. Para garantizar una mayor duración del producto

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los Ilanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo		Aceites vegetales	
Densidad (g/cc)		0,93 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)		0,5 ± 0,1	ISO 2555
Rendimiento (m ² /l y mano)		10 ± 2	
Rendimiento Total (m ² /l)		7 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Repintado (horas)		36 ± 12	UNE-48301
Diluyente y limpieza		Aguarrás	
COVs (g/l)	cat. A/f/BD - límite:700g/l	< 2	ISO 11890-1

*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc... con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros			
	15	4	1	0.5

Color	Característico
Código	06.110

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
 35006 Las Palmas de Gran Canaria
 Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
 Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
 Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
 Urb. Ind. Salinetas
 35219 Telde-Gran Canaria
 928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
 Pol. Ind. San Isidro – La Campana
 38109 El Rosario
 922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
 Parque Ind. Tenorio
 35550 Arrecife
 928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
 C.C. Tago Mago- Local 34
 38760 Los Llanos de Aridane
 922 461 652
lapalma@palcanarias.es