



## Ficha Técnica

# PALSANCRIL LISO

## Revestimiento Pétreo Exterior

VERSIÓN: 3 REV.: (28/04/2026)

## Descripción

**Revestimiento para fachadas 100 % acrílico, con excelente resistencia a los agentes atmosféricos, buena cubrición, adherencia y durabilidad. Una buena transpirabilidad y una baja permeabilidad al CO<sub>2</sub> la convierte en una excelente protección frente a la carbonatación para soportes de hormigón.**

## Características

- Protege las superficies de hormigón armado frente a la carbonatación.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Excelente resistencia a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas.
- Permeable al vapor de agua permitiendo la transpiración de los soportes tratados.
- Reforzado con efecto fungicida evitando la aparición de mohos y hongos.
- Excelente adherencia sobre las superficies habituales en la construcción.
- Inalterable a los álcalis del cemento (Insaponificable).

## Aplicaciones

Por sus excelentes propiedades de resistencia al exterior, impermeabilización y durabilidad es una pintura adecuada para la decoración y protección de cualquier tipo de edificación.

Posee una excelente adherencia sobre todo tipo de superficies utilizadas comúnmente en la construcción: enlucidos, morteros, hormigón, yeso, ladrillo visto, fibrocemento, poliestireno expandido, etc...

## Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies por pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

**Superficies nuevas:** Aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Aplicar una primera mano diluida un 10-15 % con agua. Las siguientes manos diluir el producto un 5 % como máximo o aplicar sin diluir. En caso de soportes poco absorbentes se puede dar una primera mano de **PALSANCRIL LISO** diluida a parte iguales con **IMPACRIL**.

**Superficies pintadas:** Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una mano **IMPACRIL**. Las superficies con pinturas a la cal o temple deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Una vez acondicionadas las superficies, aplicar una primera mano diluida un 10-15 % con agua. Las siguientes manos diluir el producto un 5 % como máximo o aplicar sin diluir.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

*El tiempo de curado de la pintura es el necesario para la completa evaporación de todos los aditivos que incorpora. Este proceso puede durar aproximadamente 15 días dependiendo de las condiciones climatológicas. Si durante el mismo lloviznara, lloviera o se produjera rocío, podría aparecer el efecto de Baba de Caracol (arrastre por el agua de aquellos aditivos que aún no estén perfectamente insolubilizados). Este efecto no es un defecto de calidad y desaparece con limpieza con agua o con el simple paso del tiempo.*

### CENTRAL

C. Leopoldo Matos,20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias  
Comercial:928 244 440 [comercial@palcanarias.es](mailto:comercial@palcanarias.es)  
Admón.:928 246 573 [administracion@palcanarias.es](mailto:administracion@palcanarias.es)

### FÁBRICA

C.Albañil,2 y 4  
Urb. Ind. Salinetas  
35219 Telde-Gran Canaria  
928 132 212  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

### TENERIFE

Parcela 6, nave 13  
Pol. Ind. San Isidro – La Campana  
38109 El Rosario  
922 618 251  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

### LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8  
Parque Ind. Tenorio  
35550 Arrecife  
928 803 030  
[lanzarote@palcanarias.es](mailto:lanzarote@palcanarias.es)

### LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6  
C.C. Tago Mago- Local 34  
38760 Los Llanos de Aridane  
922 461 652  
[lapalma@palcanarias.es](mailto:lapalma@palcanarias.es)

### Información Técnica

Vehículo	Acrílica pura	
Brillo a 85º	3,6 ± 0,5 (G3- Mate)	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)	Blanco: 1,43 ± 0,01; Colores: 1.25 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	Blanco: 100 ± 10; Colores: 70 ± 10	ISO 2555
Rendimiento (m <sup>2</sup> /l y mano)	9 ± 1	
Rendimiento Total (m <sup>2</sup> /l)	4 ± 0.5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)	1 - 2	UNE-48301
Secado Total (días)	15	UNE-48301
Repintado (horas)	5 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	38,35 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	58,16 ± 5	UNE-EN ISO 3251
Espesor de película (µm)		UNE-EN ISO 2808
Granulometría (µm)	<100 (S1- Fino)	EN ISO 1524
Permeabilidad al vapor de agua (g/m <sup>2</sup> *d)	167 (V1- Alta)	UNE EN 1062-1:2005
Permeabilidad al agua (w) (kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0.5</sup> ))	0,5 (W2 – Media)	UNE-EN 1062-1:2005
Resistencia a la fisuración		UNE-EN 1504-2:2005
Permeabilidad al CO <sub>2</sub> (Sd) (m)	52 (C1)	UNE-EN 1062-6:2003
COVs (g/l)	cat. A/c/BA - límite:40g/l	ISO 11890-1

\*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

	Brillo	Espesor	Granulometría	Permeabilidad vapor	Permeabilidad agua	fisuración	Permeabilidad CO <sub>2</sub>
EN 1062-1	G3		S1	V1			C1

### Presentación

Formatos	Litros		
	15	4	0.750

Código	Color	01.413	Ante 1071	01.418	Soga 1214	01.423	Tunera 1310
01.400	Blanco	01.414	Piel 1074	01.419	Zurrón 1223	01.424	Atlántida 1350
01.410	Colorado 1040	01.415	Albero 1160	01.420	Pistacho 1230	01.425	Achaman 1341
01.411	Ferruje 1050	01.416	Támara 1161	01.421	Aguacate 1240	01.426	Rojo Canario
01.412	Teja 1070	01.417	Duna 1173	01.422	Pita 1291	01.427	Gris Oscuro

Bases tintométricas	Base A	Base B	Base C	Base Y	Base R
Código	01.405	01.406	01.407	01.408	01.409

Colores especiales: Bajo pedido

### Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

#### CENTRAL

C. Leopoldo Matos,20  
 35006 Las Palmas de Gran Canaria  
 Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias  
 Comercial:928 244 440 [comercial@palcanarias.es](mailto:comercial@palcanarias.es)  
 Admón:928 246 573 [administracion@palcanarias.es](mailto:administracion@palcanarias.es)

#### FÁBRICA

C.Albañil,2 y 4  
 Urb. Ind. Salinetas  
 35219 Telde-Gran Canaria  
 928 132 212  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### TENERIFE

Parcela 6, nave 13  
 Pol. Ind. San Isidro – La Campana  
 38109 El Rosario  
 922 618 251  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

#### LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8  
 Parque Ind. Tenorio  
 35550 Arrecife  
 928 803 030  
[lanzarote@palcanarias.es](mailto:lanzarote@palcanarias.es)

#### LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6  
 C.C. Tago Mago- Local 34  
 38760 Los llanos de Aridane  
 922 461 652  
[lapalma@palcanarias.es](mailto:lapalma@palcanarias.es)