



Ficha Técnica

PALWOOD MARINO

Barniz Marino Filtro Solar

VERSIÓN: 3 REV.: (29/04/2026)

Descripción

Barniz sintético incoloro, de excelente resistencia a la agresividad de los ambientes marinos y de alta montaña, formulado con filtros solares que les confieren una alta resistencia a los rayos ultravioletas.

Características

- Excelente protector de la madera frente a los agentes climatológicos.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Con efecto fungicida e insecticida.
- Excelente adherencia.
- Gran dureza y buena flexibilidad.
- Buena aplicabilidad y brochabilidad.

Aplicaciones

Barniz para madera especialmente indicado para trabajos de decoración, protección y embellecimiento de todo tipo de maderas exteriores que estén sometidas a ambientes extremos: Balcones, ventanas, puertas, muebles, etc.

La madera no puede contener ningún producto o protección aislante que impidan a los barnices adherirse firmemente.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies por pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Maderas nuevas: Aplicar una capa de fondo diluyendo el **PALWOOD MARINO BRILLANTE** con una dilución máxima de 10% con DISOLVENTE UNIVERSAL o AGUARRAS, una vez seco lijar suavemente y aplicar una o dos manos de **PALWOOD MARINO BRILLANTE** con una dilución máxima del 5%.

Maderas barnizadas: Si la película antigua está en buen estado, se aconseja realizar una prueba de compatibilidad previa para asegurar que el barniz que se encuentra debajo no se reblandece, lijar suavemente hasta matizar, limpiar y aplicar dos manos, como mínimo, de **PALWOOD MARINO BRILLANTE**. Si la película antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.

Se aconseja lijar suavemente entre una capa y la siguiente para mejorar el anclaje.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución del barniz en este último caso.

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los Llanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo		Resina Alquídica	
Brillo	60º	96,5 ± 0,5	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)		0,9 ± 0,02	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)		170" ± 20"	
Rendimiento (m ² /l y mano)		7 ± 1	
Rendimiento Total (m ² /l)		4 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)		4 ± 1	UNE-48301
Secado Total (días)		2 ± 1	UNE-48301
Repintado (horas)		20 ± 4	UNE-48301
Diluyente y limpieza		Disolvente universal / Aguarrás	
Contenido Sólidos en volumen (%)		25,22 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)		26,92 ± 5	UNE-EN ISO 3251
Espesor de película seca (μ)		20 ± 5	
COVs (g/l)	cat. A/j/BD - límite:500g/l	500	ISO 11890-1

*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros		
	4	0,750	0,375

Acabado	Brillante	Satinado
Color	Incoloro	Incoloro
Código	07.150	07.151

Colores especiales: Bajo pedido

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
 35006 Las Palmas de Gran Canaria
 Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
 Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
 Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
 Urb. Ind. Salinetas
 35219 Telde-Gran Canaria
 928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
 Pol. Ind. San Isidro – La Campana
 38109 El Rosario
 922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
 Parque Ind. Tenorio
 35550 Arrecife
 928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
 C.C. Tago Mago- Local 34
 38760 Los Llanos de Aridane
 922 461 652
lapalma@palcanarias.es