



Ficha Técnica

PALWOOD PARQUET

Barniz Poliuretano 1 componente

VERSIÓN: 2 REV.: (29/04/2026)

Descripción

Barniz de poliuretano incoloro y monocomponente. Formulado con resinas de poliuretano para uso exclusivamente en interior, proporciona acabados protectores y decorativos, además de ofrecer películas de excelente adherencia, gran dureza y buena resistencia a la abrasión y al roce.

Características

- Un solo componente.
- No amarillea.
- Alto rendimiento.
- Excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.
- Fácil aplicación.

Aplicaciones

Barniz monocomponente en base solvente, por excelentes propiedades de resistencia al desgaste y durabilidad, está especialmente indicado para la protección y decoración de superficies de madera que precisen un protector altamente resistente al rozamiento o productos abrasivos, tales como parquet, tarimas flotantes, pistas deportivas, barras de bares, muebles de madera así como para el sellado y protección de soportes de hormigón.

Este barniz es para uso interior exclusivamente.

No aplicar barnices sintéticos.

No permite la coloración con colorantes universales.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies por pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Maderas nuevas: Aplicar una capa de fondo diluyendo el **PALWOOD PARQUET** con una dilución máxima de 10% con DISOLVENTE POLIURETANO, una vez seco lijar suavemente y aplicar una o dos manos de **PALWOOD PARQUET** con una dilución máxima del 5%.

Maderas barnizadas: Si la película antigua está en buen estado, se aconseja realizar una prueba de compatibilidad previa para asegurar que el barniz que se encuentra debajo no se reblandece, lijar suavemente hasta matizar, limpiar y aplicar dos manos, como mínimo, de **PALWOOD PARQUET**. Si la película antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.

Se puede emplear **PALVEROL TAPAPOROS** como primera mano, si se desea.

Se aconseja lijar suavemente entre una capa y la siguiente para mejorar el anclaje.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución del barniz en este último caso.

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los Llanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo		Poliuretano monocomponente	
Brillo	60º	98 ± 0,5	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)		0,98 ± 0,02	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad		146" ± 20"	
Rendimiento (m ² /l y mano)		11 ± 1	
Rendimiento Total (m ² /l)		7 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)		1 - 2	UNE-48301
Secado Total (días)		2,5 ± 0,5	UNE-48301
Repintado (horas)		24 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza		Disolvente Poliuretano	
Contenido Sólidos en volumen (%)		40,45 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)		39,96 ± 5	UNE-EN ISO 3251
Espesor de película seca (µ)		50 ± 15	
COVs (g/l)	cat. A/j/BD - límite:500g/l	500	ISO 11890-1

*Nota:El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros	
	4	0,750

Color	Incoloro
Brillo	Brillante
Código	07.160

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
 35006 Las Palmas de Gran Canaria
 Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
 Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
 Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
 Urb. Ind. Salinetas
 35219 Telde-Gran Canaria
 928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
 Pol. Ind. San Isidro – La Campana
 38109 El Rosario
 922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
 Parque Ind. Tenorio
 35550 Arrecife
 928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
 C.C. Tago Mago- Local 34
 38760 Los Llanos de Aridane
 922 461 652
lapalma@palcanarias.es