

Ficha Técnica

FELIPLAST ESPECIAL

Pintura Plástica de gran rendimiento

VERSIÓN: 3 REV.: (06/07/2026)

Descripción

Pintura basada en copolímeros acrovínilicos, con excelente blancura y gran capacidad cubriente, debido a su alta viscosidad proporciona un extraordinario rendimiento con un acabado sedoso. Reforzada con efecto Fungicida Antimoho.

Características

- Buena adherencia sobre las superficies habituales en la construcción.
- Excelente rendimiento.
- Buen poder cubriente.
- Gran blancura.
- Lavable.

Aplicaciones

Recubrimiento ideal para la decoración de todo tipo de soportes interiores y exteriores donde se pretenda un magnífico rendimiento acompañado de un acabado mate, de tacto suave y con buena lavabilidad.

Buena adherencia sobre todo tipo de superficies de uso común en la construcción como: Hormigón, yeso o escayola (previamente tratados e imprimados) revoques, morteros, estucados, etc.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies por tratar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Aplicar una primera mano diluida un 20-30 % con agua. Las siguientes manos diluir el producto un 15-20 %. En caso de soportes poco absorbentes se puede dar una primera mano de **FELIPLAST ESPECIAL** diluida a parte iguales **con IMPACRIL**.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una mano **IMPACRIL**. Las superficies con pinturas a la cal o temple deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.
Una vez acondicionadas las superficies, aplicar una primera mano diluida un 20-23 % con agua. Las siguientes manos diluir el producto un 15-20 %.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

CENTRAL
C. Leopoldo Matos,20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial:928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón:928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA
C.Albañil,2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE
Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE
C. Nicolás Estévanez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA
Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los llanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es

FELIPLAST ESPECIAL

Pintura Plástica de gran rendimiento

Información Técnica

Vehículo		Vinilveova	
Brillo a 85º		6,3 ± 0,5 (G3- Mate)	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)		1,50 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)		150 ± 10	ISO 2555
Rendimiento (m^2/l y mano)		10 ± 1	
Rendimiento Total (m^2/l)		5 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)		1,5 ± 0,5	UNE-48301
Secado Total (horas)		24 ± 1	UNE-48301
Repintado (horas)		5 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza		Agua	
Resistencia al frote húmedo		Clase 3	UNE-EN ISO 11998
Contenido Sólidos en volumen (%)		36,55 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)		58,70 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	**cat. A/a/BA - límite:30g/l**	19,32	ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc.., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de muestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	**Litros**		
	15	4	0,750

Color	Blanco
Código	01.150

Colores especiales: Bajo pedido

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.
Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

CENTRAL
C. Leopoldo Matos,20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial:928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón:928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA
C.Albañil,2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE
Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE
C. Nicolás Estévanez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA
Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los llanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es