

Ficha Técnica

PAL-LITE FACHADAS

Pintura Acrílica al Disolvente

VERSIÓN: 3 REV.: (10/09/2026)

Descripción

Revestimiento liso mate especial para fachadas basadas en resinas al disolvente similares a las resinas de Pliolite, que le otorgan excelentes propiedades de adherencia, resistencia y duración.

Características

- Excelente resistencia a la intemperie.
- Excelente resistencia a la formación de mohos.
- Muy buena adherencia.
- Resistente a ambientes agresivos.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable al vapor de agua.
- Resistencia a la alcalinidad de los soportes.
- Larga duración.

Aplicaciones

Pintura especialmente indicada para la decoración, restauración, rehabilitación y protección de superficies en fachadas y soportes exteriores habituales en la construcción (cemento, hormigón, ladrillo, fibrocemento, piedra, etc.). Su extraordinaria resistencia a la intemperie y su excelente adherencia que la convierte en un tratamiento de larga duración.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies por pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **PAL-LITE IMPRIMACION** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Aplicar una primera mano diluida un 20-30 % con **DISOLVENTE PAL-LITE**. Las siguientes manos diluir el producto entre un 5-10 %. En caso de soportes poco absorbentes se puede dar una primera mano de **PAL-LITE FACHADAS** diluida a parte iguales con **PAL-LITE IMPRIMACION**.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una mano **PAL-LITE IMPRIMACION**. Las superficies con pinturas a la cal, temple o en mal estado deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **PAL-LITE IMPRIMACION** para una buena fijación del fondo y proceder como en superficie nueva.

En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con ANTISALITRE.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

CENTRAL
C. Leopoldo Matos,20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial:928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón:928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA
C.Albañil,2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE
Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE
C. Nicolás Estévanez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA
Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los llanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es

PAL-LITE FACHADAS
Pintura Acrílica al Disolvente

Información Técnica

Vehículo		Acrílica al disolvente	
Brillo a 85º		7,4 ± 0,5 (Mate)	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)		1,39 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)		25 ± 3	ISO 2555
Rendimiento (m^2/l y mano)		6,6 ± 1	
Rendimiento Total (m^2/l)		3,2 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)		1 - 2	UNE-48301
Secado Total (días)		8	UNE-48301
Repintado (horas)		5 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza		Disolvente Pal-lite	
Contenido Sólidos en volumen (%)		40,79 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)		61,31 ± 5	UNE-EN ISO 3251
Permeabilidad al vapor de agua (g/m^2*d)		6 (V3- Baja)	UNE EN 1062-1:2005
Permeabilidad al agua líquida($kg/m^2h^{0,5}$)		0,4 (W2 – Media)	UNE EN 1062-1:2005
COVs (g/l)	**cat. A/c/BD - límite:430g/l**	430	ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc.., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de muestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	**Litros**		
	15	4	0,750

Color	Blanco
Código	04.954

Colores especiales: Bajo pedido

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.
Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

CENTRAL
C. Leopoldo Matos,20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial:928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón:928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA
C.Albañil,2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE
Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE
C. Nicolás Estévanez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA
Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los llanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es